

Fecha de Alta

11-09-2014

Versión

11 - 19/06/2024



FAMILIA CREA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA MULTISUPERFICIE

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Acabado brillante multiadherente elaborado a partir de copolímeros acrílicos y compuestos uretanados. Buena resistencia al blocking. Listo para su uso. Sin olor.

USOS

Exterior/Interior

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Piedra

Metal previamente imprimado

Obra

Mortero de cemento

Madera Maciza y Chapada

PROPIEDADES

- Buena Nivelación
- Poder de penetración
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- Buena resistencia al agua
- Excelente retención de brillo
- Buena aplicabilidad
- Buen poder de cubrición
- Transpirable al vapor de agua
- Inodoro una vez seco
- Formulado con pigmentos y componentes no peligrosos desde el punto de vista toxicológico.
- Certificación de Seguridad en los Juguetes según la Norma EN 71-3:2013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA ESMALTE LACA BRILLO BLANCO
Acabado	Brillo
Peso específico	1,19± 0,05 kg/l
Viscosidad	20 +/- 3 PO
Sólidos en volumen	37± 1
Sólidos en peso	49± 1
VOC	Cat. d/BA 150/130 (2007/2010):99,64 g/l
Rendimiento aprox. por mano	12-14 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 5-6h
Colores	Blanco y colores de la carta CREA (Blanco 100, Amarillo Real 131, Rojo Vivo 150, Azul Luminoso 185, Gris Marengo 192, Verde Primavera 122, Gamuza 163, Tabaco 164, Negro 101, Verde Carrujes 129).
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Soportes Nuevos

Yeso, cemento y sus derivados:

Fecha de Alta

11-09-2014

Versión

11 - 19/06/2024

1. Esperar hasta total fraguado.
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias y neutralizar superficies alcalinas. Masillar con masilla adecuada los defectos del soporte.
3. Aplicar fijador o Crea Esmalte Laca diluido.

Maderas nuevas:

1. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%. Maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
2. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
3. Antes de la aplicación, se imprimirá con Crea Salladora.

Hierro y sus derivados:

1. Aplicar sobre soportes bien desengrasados sin polvo y secos. Si presentan signos de oxidación debe ser eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
2. Posteriormente y antes de la aplicación tratar con Crea Imprimación Antioxidante.

Galvanizado y metales ligeros:

- 1.- Desengrasar perfectamente y comprobar la adherencia.
- 2.- En caso de ser necesario se recomienda imprimir Crea Imprimación Multiadherente.

Restauración y mantenimiento

Yeso, cemento y sus derivados pintados:

1. Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro caso de estar cerrado mediante lijado u otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y tratar como en obra nueva.

Maderas barnizadas o pintadas:

1. Si han sido barnizadas o pintadas con lasures de poro abierto, eliminar productos extraños, zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
2. Si han sido barnizadas o pintadas con barnices de poro cerrado o similares, lijar en profundidad y si es necesario eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
3. Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
4. Si han sido esmaltadas con esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado o mediante medios mecánicos, lijar hasta alcanzar la madera y proceder como sobre maderas nuevas.

Hierro y sus derivados esmaltados:

1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

Galvanizado y metales ligeros:

- 1.- Desengrasar perfectamente y aplicar directamente.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C, ni sobre superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-5%
Rodillo	0-5%
Pistola air less	5-15%
Pistola air mix	5-15%
Pistola aerográfica	5-15%
Turbo baja presión	5-15%

Fecha de Alta

11-09-2014

Versión

11 - 19/06/2024

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Metal decoración			
MAX	Crea Imprimación Antioxidante	Crea Esmalte Laca Brillo	Crea Esmalte Laca Brillo
STD	Crea Esmalte Laca brillo		Crea Esmalte Laca Brillo
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Crea Esmalte Laca Brillo	Crea Esmalte Laca Brillo
STD	Eliminar + Crea Esmalte Laca Brillo		Crea Esmalte Laca Brillo
Tela asfáltica			
MAX	Crea Esmalte Laca Brillo		Crea Esmalte Laca Brillo
STD	Crea Esmalte Laca Brillo		Crea Esmalte Laca Brillo
Madera			
MAX	Crea Selladora	Crea Esmalte Laca Brillo	Crea Esmalte Laca Brillo
STD	Crea Esmalte Laca Brillo		Crea Esmalte Laca Brillo
Hierro, acero			
MAX	Crea Imprimación Antioxidante	Crea Esmalte Laca Brillo	Crea Esmalte Laca Brillo
STD	Crea Imprimación Antioxidante	Crea Esmalte Laca Brillo	Crea Esmalte Laca Brillo
Obra			
MAX	Fijador	Crea Esmalte Laca Brillo	Crea Esmalte Laca Brillo
STD	Crea Esmalte Laca Brillo Diluido		Crea Esmalte Laca Brillo
Galvanizado y metales ligeros			
MAX	Crea Imprimación Multiadherente	Crea Esmalte Laca Brillo	Crea Esmalte Laca Brillo
STD	Crea Esmalte Laca Brillo		Crea Esmalte Laca Brillo

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.5 L

771999

CREA ESMALTE LACA BRILLO



Fecha de Alta

11-09-2014

Versión

11 - 19/06/2024

Bases en formato 2.5 L