

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA PROTECTORES (AGUA)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Lasur protector pigmentado para madera al agua. Tratamiento a poro abierto con fácil mantenimiento, genera una película elástica protectora y transpirable, con excelente resistencia a la intemperie. Coloreable en sistema tintométrico.

USOS

Exterior/Interior

Madera

Recomendado en alta montaña y zonas costeras para acabados poro abierto, repintables Lasure Acqua.

PROPIEDADES

- Buena aplicabilidad
- No amarillea
- No Cuarteo
- No forma ampollas
- Poder de relleno
- Transpirable al vapor de agua
- Inodoro una vez seco
- Soporta cambios climáticos fuertes
- Flexible
- Microporoso
- Destaca el veteado natural de la madera
- Resistencia U.V.
- Diluido puede ser usado como fondo, nutriendo la madera
- Retrasa la putrefacción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO
Acabado	Semimate
Peso específico	1,24± 0,05 kg/l
Viscosidad	40 +/- 5 PO
Sólidos en volumen	34± 1
Sólidos en peso	48± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m²/L

Secado tacto	(20°C HR:60%): 2-4 h
Repintado	(20°C HR:60%): 12-24 h
Colores	Sistema tintométrico, cartas NCS y RAL. Base TR (20) Base BL (103)
Clasificación	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con lasures de poro abierto tipo Barniz Lasure Acqua ó Montoxyl color: Eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado o similares, lijar en profundidad y si es necesario eliminar mediante decapado con Quitamont Universal o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos, lijar hasta alcanzar madera y proceder como sobre maderas nuevas.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre sustratos limpios y secos.

Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.

Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.

En primera mano se aconseja imprimir preferentemente con Fondo Lasure Acqua. También es adecuado Montoxyl Fondo.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedades relativas superiores al 80%

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-15%
Rodillo	0-15%
Pistola	10-25%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera nueva/vieja exterior			
MAX	Decapar y/o Anticarcoma Klearxyl Di	Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pírgmentado
Madera nueva/vieja interior			
MAX	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapary/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pírgmentado
Madera pintada o barnizada			
MAX	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L