

MONTO PINTA BALAUSTRADAS



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA LISOS 100% ACRÍLICOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento al agua especial para balaustradas y superficies de obra que ofrece una protección duradera contra los elementos, incluida la luz solar, temperaturas extremas, agua de lluvia, suciedad ambiental, microorganismos y moho. Es una solución de aplicación sencilla con resultados de calidad que ayuda a mantener las balaustradas en excelente estado.

USOS

Exterior/Interior
Hormigón
Fachadas
Mortero de cemento
Ladrillo poroso

PROPIEDADES

Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1)
Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m²/litro (según Norma UNE-EN 13300)
Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5)
Lavabilidad: Clase 1 (según Norma UNE-EN 13300)
Con conservante antimoho
Brillo: G3 (mate, según norma UNE-EN 1062-1)
Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO PINTA BALAUSTRADAS BLANCO
Acabado	Mate
Peso específico	1,49± 0,05 kg/l
Viscosidad	95 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	47± 1
Sólidos en peso	66± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,99 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6h
Colores	Blanco 103

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Hormigón y morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado 30 días mínimo
2. Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo
3. Neutralizar las superficies alcalinas
4. En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro
5. Limpiar el soporte de productos extraños
6. Fijar los soportes deleznable con fijador adecuado (Montó Imprimación Universal)
7. Masillar los defectos del soporte (Plasmont Exteriores o equivalente de la gama Montó)

Ladrillos porosos:

MONTO PINTA BALAUSTRADAS



1. Eliminar cualquier grieta, agujero o irregularidades con Plasmont Exterior o equivalente, de la gama Montó
2. Limpiar la superficie antes de pintar
3. Es recomendable aplicar una imprimación antes de pintar, por la porosidad del ladrillo y así evitar un alto consumo de pintura

Restauración y mantenimiento

1. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados
2. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas
3. Tratar con Montolimp los soportes con moho
4. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia
5. Masillar con plaste de Exteriores los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C o con riesgo de lluvia inminente.
- No aplicar a pleno sol ni en días excesivamente húmedos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con dos o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Limpiar + Limpiador pared y techos + Montó Pinta Balaustradas diluido	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
STD	Limpiar + Limpiador pared y techos + Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Montó Imprimación Universal	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
STD	Eliminar + Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
Soportes deleznales			
MAX	Montó Imprimación Universal	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
STD	Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
Morteros de cemento			
MAX	Montó Imprimación Universal	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
STD	Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas
Antiguas pinturas en buen estado			

682821

Fecha de Alta

19-10-2023

Versión

4 - 10/06/2024

MONTO PINTA BALAUSTRADAS



MAX	Montó Pinta Balaustradas diluido	Montó Pinta Balaustradas	Montó Pinta Balaustradas
STD	Montó Pinta Balaustradas diluido		Montó Pinta Balaustradas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 2.5 L