

MONTOPOL BLANCO BRILLO 80 NA



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Acabado de poliuretano blanco de dos componentes. Brillante. De excelente blancura, fácil aplicación, nivelación y brillo.

USOS

Interior

Madera

Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea.

PROPIEDADES

- Adherencia
- No Amarillea.
- Aplicabilidad óptima
- Dureza
- Elasticidad
- Poder de relleno.
- Secado rápido
- Inodoro una vez seco.
- Buen poder de cubrición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOPOL BLANCO BRILLO 80
Relación de mezcla	VOL: 2(Montopol)+1(Cat NA) ; PESO: 2.5+1
Vida de la mezcla	2-3 h
Acabado	Brillo
Peso específico	1,22± 0,05 kg/l
Viscosidad	180 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	41± 1
Sólidos en peso	57± 1
Rendimiento aprox. por mano	12-14 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 15-30 min
Repintado	(20°C HR: 60%): 2-24 h
Colores	- Blanco
	- Base Montomix (TR 40 - BL 80). Emplear Catalizador NA. Cartas Madera 100 cubriente, RAL y NCS.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminando el polvo mediante cepillado o

Fecha de Alta

14-10-2008

Versión

11 - 19/06/2024

cualquier otro medio mecánico.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con barnices que se diluyen con white spirit, aguarrás, simil aguarrás o disolventes para sintéticos y grasos deben eliminarse mediante decapante universal o mediante medios mecánicos, hasta llegar a madera nueva.
- En caso de duda eliminar el barniz, laca o esmalte anterior.
- Si se aplica sobre auténtico barniz poliuretano (en su dilución se recomendará disolvente poliuretano), lijar para abrir el poro, eliminar mediante cepillado el polvillo resultante y rebarnizar.
- En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz anterior y en caso de duda eliminarlo.
- Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

Mezclar sin modificar las proporciones bajo ningún concepto.

No deben aplicarse nunca espesores de capa superiores a 130 g/m² húmedas por mano.

Lijar siempre antes de aplicar el barniz de acabado.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Antes de realizar la mezcla comprobar que el CATALIZADOR MONTOPOL NA esté totalmente transparente.

Respetar el tiempo mínimo entre manos para evitar removidos.

Respetar el tiempo máximo entre manos para evitar problemas de adherencia.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente PU 1410

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0 - 10%
Rodillo	0 - 10 %
Pistola air mix	5 - 10%
Pistola aerográfica	5 - 20%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior			
MAX	Decapar+ Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Gama Montopol Fondo + Cat. MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
STD			
Madera interior			
MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
STD			
Madera interior. Lacado opaco.			
MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Fondo BL + Catalizador MS	Montopol Blanco Brillo 80+ Catalizador NA
STD			

SEGURIDAD

501661

Fecha de Alta

14-10-2008

Versión

11 - 19/06/2024

MONTOPOL BLANCO BRILLO 80 NA

MONTÓ
profesional

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Producto de uso exclusivo para instalaciones reguladas por el RD 117/2003 o directiva 1999/13/CE

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

5 Kg, 25 Kg