



FAMILLE ALTA DECORACION

LIGNE SISTEMA MICROCEMENTO

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire acrylique transparent monocomposant pour le système Microciment. Pont d'union entre les différents types de support et la première couche de mortier cimentaire.

DESTINATION

Sols et murs
Intérieur / Extérieur
Dérivés du bois dans les murs
Supports absorbants
Ciment, Plâtre, Béton, Brique
Mortiers cimentaires et supports anhydrite
Promoteur d'adhérence, régulateur d'absorption et durcisseur pour surfaces poreuses.

PROPRIÉTÉS

Pénétrant
Application facile
Bonne adhérence
Résiste au pH alcalin du support.
Empêche la formation de bulles dans les couches suivantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MICROCEMENT PRIMER ABS
Aspect	Transparent
Densité	0,98 ± 0,05 kg/l
Viscosité	11 +/- 1 SG
Extraits secs en volume	13 ± 1
Extraits secs en poids	13 ± 1
COV	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010): 0,00 g/l
Rendement approximatif par couche	6-10 m ² /L
Séc au touché	10min
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 24h
Couleurs	Incolore
Classification	AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

- Nettoyer le support des produits étrangers et/ou résidus.
- Le support doit être sec, propre, exempt de poussières et d'huiles.
- Sur les surfaces trop polies, poncer pour ouvrir le pore. Si malgré cette préparation, la surface reste peu adsorbante, utiliser MICROCEMENT PRIMER N-ABS.

Restauration et entretien

- Élimine complètement les anciens systèmes à faible adhérence.
- Suivez la procédure habituelle indiquée dans Nouveaux Supports.

Fecha de Alta

20-04-2021

Versión

4 - 21/08/2024

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à sa parfaite homogénéisation.
- Appliquer sur des supports propres et secs.
- Consommation approximative de (0,10 - 0,15) L/m² par couche, en fonction de l'absorption du support.
- Maximum 2 mains.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ou sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Appliquer MICROCEMENT BASE 6 à 24 heures après l'application.
- Empêcher la poussière possible sur le chantier de se déposer sur l'apprêt.
- Vérifier l'adhérence dans tous les systèmes.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	Uso
Rouleau	Uso
Pistolet air less	Uso
Pistolet air mix	Uso
Pistolet aérographe	Uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Présentation complète système			
MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT BASE	MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K)
Supports adsorbants			
MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS	MICROCEMENT BASE	MICROCEMENT FLOORS/WALLS
STD	MICROCEMENT PRIMER ABS		MICROCEMENT FLOORS/WALLS

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

241921

MICROCEMENT PRIMER ABS



Fecha de Alta

20-04-2021

Versión

4 - 21/08/2024

FORMAT

4 L