

Fecha de Alta

21-04-2021

Versión

8 - 21/08/2024



FAMILIA ALTA DECORACION

LÍNEA SISTEMA MICROCEMENTO

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Sellador acrílico del Microcement Ó deco. Regula la absorción, aporta dureza. Muy penetrante, gran adherencia, transparente.

## USOS

Interior/Exterior

Ideal para el barnizado de Microcement Ó deco, en suelos y paredes..

## PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Buena aplicabilidad
- Rápido secado
- Excelente Dureza
- Buena adherencia
- Resiste el pH alcalino del soporte.
- Puente de unión

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Referencia Color            | MICROCEMENT SEALER                        |
| Relación de mezcla          | Uso                                       |
| Acabado                     | Transparente                              |
| Peso específico             | 0,98± 0,05 kg/l                           |
| Viscosidad                  | 11 +/- 1 SG                               |
| Sólidos en volumen          | 17± 1                                     |
| Sólidos en peso             | 17± 1                                     |
| Rendimiento aprox. por mano | 16-18 m <sup>2</sup> /L                   |
| Secado tacto                | (20°C HR:60%):30min                       |
| Repintado                   | (20°C HR:60%):4h                          |
| Colores                     | Incoloro                                  |
| Clasificación               | AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2 |

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

Sobre revestimiento cementoso MICROCEMENT Ó deco:

- Según condiciones ambientales, esperar al menos 24h desde la aplicación del Microcement Ó deco
- El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo y aceites.
- Eliminar grandes irregularidades (rebabas), mediante cepillado o lijado con grano grueso.
- Acondicionar con una lija de grano medio (150-220).
- Eliminar el polvo generado mediante soplado de aire a presión.
- Aspirar convenientemente, ayudándonos con un cepillo fino.

## Restauración y mantenimiento

Fecha de Alta

21-04-2021

Versión

8 - 21/08/2024

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Respetar el tiempo de fraguado del MICROCEMENT Ó deco. Recomendamos esperar 48 horas.
- La humedad del sustrato debe ser inferior al 4 %.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Rodillo de pelo corto.
- Consumo: 0.06 L/m2 por mano. Sobre acabados Floors y Walls 1 capa.
- Debemos asegurar que moja bien toda la superficie para extraer todo el aire y evitar que se generen burbujas cuando se barniza con el acabado.
- Sobre acabado Rústico, 2 capas.
- Secado: mínimo para sobrebarnizar 4h, máximo 24 h.
- Imprescindible acabar después con Microcement Protector (2K) ó Microcement Protector Deco (1K).

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Brocha               | Uso                  |
| Rodillo              | Uso                  |
| Pistola air less     | Uso                  |
| Pistola air mix      | Uso                  |
| Pistola aerográfica  | Uso                  |

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

|                                 | Imprimación                    | Intermedia                                     | Acabado                                     |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Resumen sistema completo</b> |                                |                                                |                                             |
| <b>MAX</b>                      | MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS | MICROCEMENT BASE +<br>MICROCEMENT FLOORS/WALLS | SEALER + MICROCEMENT<br>PROTECTOR (2K)      |
| <b>STD</b>                      | MICROCEMENT BASE               | MICROCEMENT FLOORS/WALLS                       | SEALER + MICROCEMENT<br>PROTECTOR DECO (1K) |
| <b>Microcement Ó deco</b>       |                                |                                                |                                             |
| <b>MAX</b>                      | MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS | MICROCEMENT BASE +<br>MICROCEMENT FLOORS/WALLS | MICROCEMENT PROTECTOR (2K)                  |
| <b>STD</b>                      | MICROCEMENT BASE               | MICROCEMENT FLOORS/WALLS                       | MICROCEMENT PROTECTOR DECO<br>(1K)          |

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a

Fecha de Alta

21-04-2021

Versión

8 - 21/08/2024

cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

4 L, 800 L