

Fecha de Alta

21-04-2021

Versao

8 - 21/08/2024

**FAMILIA** ALTA DECORACION**LINHA** SISTEMA MICROCEMENTO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Selador acrílico para Microcemento Ó deco. Regula a absorção, proporciona resistência. Muito penetrante, ótima aderência, transparente.

USOS

Interior / Exterior

Ideal para envernizar Microcemento Ó deco, em pisos e paredes.

PROPRIEDADES

Poder de penetração
Boa aplicabilidade
Secagem rapido
Dureza excelente
Boa adêrencia
Resiste ao pH alcalino do suporte.
Ponte de junção

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color MICROCEMENT SEALER

Proporção de mistura Uso

Acabamento Transparente

Peso específico $0,98 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ Viscosidade $11 \pm 1 \text{ SG}$ Sólidos em volume 17 ± 1 Sólidos em peso 17 ± 1 Rendimento aprox. por demão $16-18 \text{ m}^2/\text{L}$ Secagem tacto $(20^\circ\text{C HR:60\%}):30\text{min}$ Repintado $(20^\circ\text{C HR:60\%}):4\text{h}$

Cores Incoloro

Classificação AFNOR: NFT. 36005 - Famille I. Classe 7b2

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Sobre o revestimento cimentício MICROCEMENT Ó deco:

- Dependendo das condições ambientais, aguarde pelo menos 24 horas a partir da aplicação do Microcemento Ó deco.
- O suporte deve estar seco, limpo, livre de poeira e óleos.
- Elimine grandes irregularidades (rebarbas), escovando ou lixando com grão grosso.
- Acondicione com uma lixa de grão médio (150-220).
- Elimine a poeira gerada ao soprar ar sob pressão.
- Sucção convenientemente, ajudando-nos com uma escova fina.

Restauração e manutenção

Fecha de Alta

21-04-2021

Versão

8 - 21/08/2024

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Mexa o produto até que esteja perfeitamente homogeneizado.
- Respeite o tempo de presa do MICROCIMENTO Ó deco. Recomendamos aguardar 48 horas.
- A umidade do substrato deve ser inferior a 4%.
- Aplicar sobre suportes limpos e secos.
- Não aplique o produto em altas temperaturas, ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Não aplicar com umidade relativa acima de 80%.
- Rolo de cabelo curto.
- Consumo: 0,06 L/m² por demão. Em Floors e Walls termina 1 demão.
- Devemos garantir que molha bem toda a superfície para extrair todo o ar e evitar a formação de bolhas quando for envernizada com o acabamento.
- Em acabamento rústico, 2 demão.
- Secagem: mínimo a sobrevernizamento 4h, máximo 24h.
- É imprescindível finalizar depois com Microcimento Protector (2K) ou Microcimento Protector Deco (1K).

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Uso
Rolo	Uso
Pistola air less	Uso
Pistola air mix	Uso
Pistola aerográfica	Uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Microcement Ó deco			
MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS/WALLS	MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT BASE	MICROCEMENT FLOORS/WALLS	MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K)
Visão geral do sistema completo			
MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT BASE	MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR DECO (1K)

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a

Fecha de Alta

21-04-2021

Versao

8 - 21/08/2024

cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 800 L