

Fecha de Alta

14-09-2021

Versao

6 - 15/06/2023

**FAMILIA** ALTA DECORACION**LINHA** SISTEMA MICROCEMENTO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Floors e Walls: são revestimentos de acabamento cimentício para pisos e paredes, respectivamente; eles fazem parte do conjunto de produtos do sistema MicroCement. A sua função é obter um acabamento decorativo.

USOS

Interior / Exterior

É aplicado em base de microciment

Uso ambiental: Exclusivamente por pessoal especializado

PROPRIEDADES

UNE-EN 13813 Classe CT-C45-F10-B2.5

UNE-EN 13892-2 Adesão > 2,5 N / mm² (28 dias)UNE-EN 13892-2 Resistência à compressão > 45 N / mm² (28 dias)UNE-EN 13892-2 Resistência à flexão > 10 N / mm² (28 dias)

UNE-EN 1015-1 Granulometria máxima 200 microns

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MICROCEMENT FLOORS
Proporção de mistura	5 Kg Microcement RESIN + 13 Kg Microcement FLOORS
Peso específico	0,82± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100± 1
Sólidos em peso	100± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):0,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	1,1-1,3 m ² /Kg
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Sobre Microement Base:

- Lixar com 120/180 limpar e retirar bem o pó, de preferência aspirando.

Restauração e manutenção

- Lixar com 220 ou mais, retirando bem o pó, de preferência por aspiração.

- Proceda como em NOVOS SUPORTES.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

Fecha de Alta

14-09-2021

Versao

6 - 15/06/2023

- Condições ambientais:

- Recomenda-se, principalmente em ambientes internos, que haja renovação de ar.
- Temperatura ambiente: 5-35 °C – RH ≤ 75%.
- Este intervalo deve ser mantido durante as primeiras 72 horas.
- Temperatura do substrato ≥ 8°C e 3°C acima do ponto de orvalho. Essencial para evitar a condensação.
- As variações de temperatura ambiente durante o processo de aplicação também alteram os tempos de presa e secagem do material. Abaixo de 20°C, o tempo de secagem aumenta.

- Preparação da mistura:

- No balde vazio que acompanha a embalagem, despeje a RESINA DE MICROCEMENT com cor e agite previamente. A proporção é de 13 Kg Parte A (Pó) + 5 Kg Parte B (Resina Colorida).
- Polvilhe aos poucos e bata com agitação mecânica até obter uma pasta homogênea e sem grumos.

-Condições de aplicação:

- Aplicar com espátula de aço com cantos arredondados, em demãos finas, 2 a 3 demãos dependendo da aplicação, deixando 2 a 3 horas entre demãos, até obter o efeito decorativo desejado.
- Em azulejos utilizar MICROCEMENT BASE e malha de fibra de vidro.
- Consumo calculado em MICROCEMENT BASE:
 - Por demão: 0,8 Kg/m² (aprox 0,4 mm de espessura). (13 A+5 B para 10 m²)
 - Total: 1,6 - 2,4 Kg/m² (0,8 - 1,2 mm de espessura). (13 A + 5 B para 4 - 8 m²)
- Espessura máxima de todo o sistema BASE + WALLS (1 a 3 mm)

- Uso final:

- Após 24 horas, lixe bem toda a superfície, com lixa fina de grão maior que 180.
- Limpamos perfeitamente a poeira gerada, aspirando.
- Continuar com o Microcimento SEALER.
- As propriedades mecânicas ótimas são alcançadas após 28 dias.
- O sistema MICROCEMENT Ó deco não é recomendado para suportes de contenção de líquidos, como piscinas, tanques ou banheiras.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Espátula metálica	0

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suportes cimentosos, betão...			
MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT PRIMER ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
Azulejo, Material Cerâmico em ambientes húmidos			
MAX	MICROCEMENT PRIMER N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT PRIMER N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
Visão geral do sistema completo			
MAX	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT BASE + MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)
STD	MICROCEMENT PRIMER ABS ó N-ABS	MICROCEMENT FLOORS/WALLS	SEALER + MICROCEMENT PROTECTOR (2K)

Fecha de Alta

14-09-2021

Versao

6 - 15/06/2023

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

13 Kg