501325

Fecha de Alta 04-07-2006 Versión

BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO



- 28/10/2025



MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS **FAMILIA** LÍNEA **PARQUET (AGUA)**

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Barniz poliuretano al agua brillante para madera. Aporta gran resistencia al impacto, a la abrasión y a las manchas. Especialmente indicado para el barnizado de elementos de madera con servicios más exigentes en horizontal, como parquet, escaleras, encimeras de madera, etc. Siempre en interior (CU1).

USOS

Interior En maderas nuevas y usadas Preferiblemente sobre mano de fondo Parquet Idóneo para carpintería en general Duelas madera maciza en interior

PROPIEDADES

- Impermeable
- Transparencia
- Incoloro
- Acabado brillante
- Al agua
- Inodoro una vez seco
- Buena adherencia
- Alta dureza y resistencia a la abrasión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Muy buenas resistencias químicas a productos de uso doméstico

Referencia Color BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO Brillo Acabado Peso específico $1,01 \pm 0,05 \text{ kg/l}$ 50 +/- 5 SG Viscosidad Sólidos en volumen 28± 1

 29 ± 1 VOC Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l

12-16 m²/L Rendimiento aprox. por mano

Secado tacto	(20°C HR:60%):1-2h	
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h	
Colores	Incoloro 900	
	Carta Montoxyl Barnices	

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

Sólidos en peso

- 1. El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- 2. Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- 3. Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
- 4. Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.

501325

Fecha de Alta 04-07-2006 Versión

BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO



9 - 28/10/2025

- 5. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminando el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
- 6. Para igualar color, o cambiar de tono, podemos tintar con Montoxyl Tinte ó con Montoxyl Lasur Acqua Fondo (Ver SSTT).
- 7. Aplicando sobre Montoxyl Fondo Transparente -completado su secado total y una vez lijado- se obtinene los mejores acabados y rendimientos óptimos.

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

- 1. Si se encuentran barnizadas ó lacadas con productos al disolvente, deben eliminarse mediante decapante universal o mediante medios mecánicos, hasta llegar a madera nueva.
- 2. En acuchillados completos en parquet, tras su lijado, es aún más recomendable aplicar mano de fondo para regularizar absorciones y conseguir acabados más uniformes.
- 3. En caso de estar barnizadas con productos ó lasures al agua, se puede lijar sin necesidad de eliminar por completo y rebarnizar.
- 4. En cualquier caso, comprobar la adherencia sobre el barniz anterior, y en caso de duda eliminarlo por completo.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Condiciones ambientales:
- Es recomendable, sobre todo en interior, que haya renovación de aire.
- Temperatura ambiente: 5-35 °C HR ≤ 75 %.
- Temperatura del sustrato: ≥ 7°C y 3°C por encima del punto de rocío.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Preparación de la mezcla:
- Mediante agitación manual ó mecánica lenta, homogeneizar el Barniz Parquet.
- Añadir la cantidad de agua en función del método de aplicación y la superficie a barnizar.
- Controlar la velocidad para evitar que la mezcla adquiera exceso de aire.
- Condiciones de aplicación:
- Esperar al menos 4h, y no más de 24h, en cada mano de producto.
- En todas las aplicaciones hay que asegurarse que no dejamos más de 120 g/m2 de producto.
- 2 capas. Para mayores resistencias se puede dar una tercera.
- Uso final:
- Evitar colocar muebles sobre el parquet al menos 24h.
- Recomendable añadir protectores acolchados de espuma al mobiliario a colocar sobre el parquet. No arrastrar.
- La superficie barnizada adquiere su máxima resistencia física después de 21 días (a una temperatura de 20 ºC).

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Pistola aerográfica Fondo: 10-20%. Acabado: 0-10% Paletina Fondo: 10-20%. Acabado: 0-5% Rodillo pelo corto barnizado Fondo: 10-20%. Acabado: 0-10%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado		
Madera pintada o barnizada (poro cerrado) interior					
MAX	Acuchillar/Decapar + Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo		
STD	Acuchillar y/o lijar - Decapar	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo		

501325

Fecha de Alta 04-07-2006 Versión

BARNIZ PARQUET ACQUA BRILLO



9 - 28/10/2025

Parquet

MAX Montoxyl Fondo

Barniz Parquet Poliuretano al Agua

Barniz Parquet Poliuretano al Agua

Brillo

Barniz Parquet Poliuretano al Agua

Brillo

Barniz Parquet Poliuretano al Agua

Brillo

Barniz Parquet Poliuretano al Agua Brillo

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L