

**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LIGNE** BARNICES (SINTÉTICOS)**DESCRIPTION ET NATURE**

Vernis uréthane transparent à pores fermés. Finition brillante caractérisée par sa dureté, son élasticité et sa facilité d'application au pinceau.

**DESTINATION**

Extérieur/Intérieur.  
En bois neuf et usagé.  
Idéal pour les travaux de fourniture intérieur  
Bois massif et placage.

**PROPRIÉTÉS**

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pouvoir pénétrant
- Résistance au jaunissement
- Résistance chimique
- Application facile
- Séchage rapide
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Referencia Color                    | BARNIZ SINTETICO BRILLO                  |
| Aspect                              | brillant                                 |
| Densité                             | 0,88± 0,05 kg/l                          |
| Viscosité                           | 120 +/- 15 SG                            |
| Extraits secs en volume             | 55± 1                                    |
| Extraits secs en poids              | 59± 1                                    |
| COV                                 | Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):400,00 g/l |
| Performance approximatif par couche | 12-16 m²/L                               |
| Séc au touché                       | (20°C HR:60%):2-4h                       |
| Recouvrable / doublage              | (20°C HR:60%):24h                        |
| Couleurs                            | Transparent 900                          |
| Nuancier du vernis Montoxyl         |                                          |

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

Bois neuf :

1. Le support doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
2. Appliquer sur bois dont l'humidité est inférieure à 12 %.
3. Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
4. Poncer et éliminer les résidus de colle des joints et les défauts d'usinage.
5. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré à la brosse ou par tout

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

10 - 28/10/2025 :

autre moyen mécanique.

6. L'application de l'apprêt Montoxyl Classic sur la surface poncée offre une finition optimale et des performances optimales.

**Restauration et entretien**

Bois vernis ou peints :

1. S'ils ont été vernis ou laqués avec des produits à base de solvants, ils doivent être éliminés à l'aide d'un décapant universel ou mécaniquement, pour ne laisser que le bois neuf.
2. S'ils ont été vernis avec des produits à base d'eau ou des teintures, ils peuvent être poncés sans avoir à les enlever complètement et à les repeindre.
3. Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence du vernis précédent et, en cas de doute, retirez-le complètement.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

- Bien mélanger le produit jusqu'à obtenir une consistance lisse.
- Ne pas appliquer à des températures élevées ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillement.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage.
- Ne pas appliquer à une humidité relative supérieure à 80 %.
- Respecter le temps maximal entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.
- Sur l'apprêt Montoxyl Classic, poncer systématiquement entre les couches et avant d'appliquer la finition.
- L'application peut se faire sans ponçage entre les couches, bien qu'un léger ponçage soit recommandé pour garantir une adhérence parfaite, notamment sur les bois sujets à l'écaillage.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le séchage.

Il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de fond avec Montoxyl Fondo (Code : 1301).

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Si vous colorez ce produit, utilisez-le de préférence comme fond, en suivant le sens du grain et en le diluant de manière appropriée.

Homogénéiser régulièrement pendant le processus de peinture.

La teinture augmente considérablement sa résistance aux U.V.

**Diluant d'application et de nettoyage**

Diluant 1401

**Méthode d'application****Indications de dilution**

Brosse, rouleau ou pistolet

Al uso

**SYSTÈME****Traitement par type de support**

|                                 | Impression                                     | Intermédiaire                           | Aspect                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bois neuf/ancien int/ext</b> |                                                |                                         |                                                  |
| <b>MAX</b>                      | Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di          | Montoxyl Fondo Color                    | Barniz Sintético Universal Brillo Color          |
| <b>STD</b>                      | Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di          | Barniz Sintético Universal Brillo Color | Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color |
| <b>Bois vernis pore ouvert</b>  |                                                |                                         |                                                  |
| <b>MAX</b>                      | Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di          | Montoxyl Fondo Color                    | Barniz Sintético Universal Brillo Color          |
| <b>STD</b>                      | Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di          | Barniz Sintético Universal Brillo Color | Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color |
| <b>Bois pore fermé</b>          |                                                |                                         |                                                  |
| <b>MAX</b>                      | Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di | Montoxyl Fondo Color                    | Barniz Sintético Universal Brillo Color          |
| <b>STD</b>                      | Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di | Barniz Sintético Universal Brillo Color | Barniz Sintético Universal Brillo Color          |

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

10 - 28/10/2025 :

**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

**NOTE**

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'apporteur.

**FORMAT**

0.125 L

Bases: 0.375 L, 0.75 L, 4 L