

Fecha de Alta

09-01-2020

Versao

3 - 31/10/2025



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA MATE PREMIUM

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta para paredes e tetos, lavável, de grande cobertura e boa brancura. Fácil aplicação e bom rendimento, ideal para decoração de interiores em geral e em especial para acabamentos lisos de boas prestações.

USOS

Interior / Exterior
Paredes e tetos
Argamassa de cimento
Betão
Tijolo
Gesso
Gotelé
Tabiques secos (PYL): cartão-fibra

PROPRIEDADES



Com proteção anti fungos

Lavabilidade: Classe 2 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Sem gotejamento ou respingos (Tecnologia Tixoless)

Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 5,5 m²/litro (segundo a norma UNE-EN 13300)

Nível de brilho: extra mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85° reflectância < 5)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MAGNUM BLANCO
Acabamento	.
Peso específico	1,5± 0,05 kg/l
Viscosidade	65 +/- 10 PO
Sólidos em volume	40± 1
Sólidos em peso	62± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,12 g/l
Rendimento aprox. por demão	13-15 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%):1h
Repintado	(20°C HR:60%):3-4h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassas de cimento e betão:

1. Aguarde até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.

Fecha de Alta

09-01-2020

Versao

3 - 31/10/2025

7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6).

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Selante Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e o estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com uma ou mais camadas levemente diluídas até obter cobrir completamente o suporte.
- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5º ou em superfícies expostas a forte exposição solar.
- Não lavar até depois de 24 dias.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Para projecção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão ≈ 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Pistola air less	5-15%
Pistola air mix	5-15%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX			
STD	Magnum Diluido		Magnum
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Eliminar + Fijador	Magnum	Magnum
STD	Eliminar + Magnum Diluido		Magnum
construção			
MAX	Fijador	Magnum	Magnum

Fecha de Alta

09-01-2020

Versao

3 - 31/10/2025

STD	Magnum Diluido	Magnum
-----	----------------	--------

Tabiques secos (PYL):

MAX	Magnum Diluido	Magnum	Magnum
-----	----------------	--------	--------

STD	Magnum Diluido	Magnum
-----	----------------	--------

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 15 L