

Fecha de Alta

04-04-2014

Versao

6 - 21/08/2024

**FAMILIA** PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** SEÑALIZACIÓN VIAL (AGUA)**DESCRIÇÃO E TIPO**

Tinta a água á base de emulsões acrílicas modificadas. De secagem rápida, com excelente aderência e dureza sobre suportes cimentícios. Ideal para a pintura de pavimentos em interior e exterior, para marcação de estradas, em meios de asfalto em bom estado, terraços, vaus de escadas

**USOS**

Exterior / Interior

Cimento

Betão estampado

Betão

Argamassa de cimento

**PROPRIEDADES**

Aderência

Dureza

Protecção do suporte

Sem cheiro depois de seco

Resistência à abrasão, esfrega, impacto

Anti pó

Facil de repintar

Resistente à migração do alcatrão

Resistência á lavagem

De fácil aplicação

A agua

Secagem rapido

Resistente U.V.

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia Color            | PAVIMONT ACQUA BLANCO                                                                                                             |
| Acabamento                  | Semimate                                                                                                                          |
| Peso específico             | 1,25 ± 0,05 kg/l                                                                                                                  |
| Viscosidade                 | 100 +/- 10 KU                                                                                                                     |
| Sólidos em volume           | 41 ± 1                                                                                                                            |
| Sólidos em peso             | 55 ± 1                                                                                                                            |
| VOC                         | Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 19,99 g/l                                                                                          |
| Rendimento aprox. por demão | 6-9 m²/L                                                                                                                          |
| Secagem tacto               | 10-30min                                                                                                                          |
| Repintado                   | 1-2h                                                                                                                              |
| Cores                       | Branco 102, cinza 189, vermelho oxido 152, verde 128, Amarelo sinalização 130, Zona azul 184.<br>Cores catálogo Ral grupo A,B y C |

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE****Suportes novos**

Construção (cimento e seus derivados):

1. Tratar do modo habitual estes suportes, eliminando salitres, excessos de humidade e eflorescências.
2. Tratar o suporte para se conseguir a porosidade adequada

Fecha de Alta

04-04-2014

Versao

6 - 21/08/2024

3. Eliminar produtos estranhos e ou residuos

**Restauração e manutenção**

Limpar, e restaurar zonas com defeitos.

Eliminar tinta com má aderência ao suporte.

Se for necessário, lixar para promover aderência e conseguir uma porosidade adequada.

**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

A realização de provas antes da aplicação é sempre aconselhável.

Agitar o produto até perfeita homogeneização.

Não aplicar o produto com temperaturas extremas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.

Humidade do pavimento: máximo 4% medida a 2cm de profundidade.

**Diluyente para diluição e limpeza**

Agua

| Metodo de aplicacao | Diluição orientativa |
|---------------------|----------------------|
| Pistola air less    | 0 - 10 %             |
| Pistola aerográfica | 10 - 25 %            |
| Brocha, rolo        | 0 - 15 %             |

**SISTEMA****Processos por tipo de suporte**

|                | Primario       | Intermédia     | Acabamento            |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>Cimento</b> |                |                |                       |
| <b>MAX</b>     | PAVIMONT ACQUA | PAVIMONT ACQUA | BARNIZ PAVIMONT ACQUA |
| <b>STD</b>     | PAVIMONT ACQUA |                | PAVIMONT ACQUA        |

**SEGURANÇA**

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

**NOTA**

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

**EMBALAGENS**

0.75 L, 4 L, 15 L