

Fecha de Alta

22-02-2018

Versao

11 - 16/01/2025



**FAMILIA** ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZAC. / SISTEMAS TINTOMÉTICOS  
**LINHA** IMPERMEABILIZACION VERTICAL

### DESCRIÇÃO E TIPO

Membrana elástica e impermeável para proteção e decoração de fachadas e paredes exteriores. Isola a fachada da água da chuva, boa durabilidade e resistência à luz solar (UV) e à água da chuva. Ideal para aplicação profissional: elevada cobertura, rendimento, baixo brilho e rapidez de execução. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

### USOS

Exterior / Interior

Fachadas

Argamassas de cimento

Betão

Tijolo poroso

### PROPRIEDADES

Lavabilidade: Classe 1 (de acordo com a norma UNE-EN 13300)

Nível de brilho: extra mate (em conformidade com a norma 13300, a 85° a reflectância &lt;5)

Opacidade: Classe 2 (de acordo com a norma UNE-EN 13300).

O produto pode ter garantia de até 7 anos para branco e 5 para COF e FE, consulte condições

Brilho: G3 (mate, de acordo com UNE-EN 1062-1)

Permeabilidade ao vapor de água: V3 (respirável) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

Permeabilidade à água líquida: W3 (impermeabilidade máxima) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

Certificado de resistência à fissuração, segundo norma UNE-EN 1062-7: A3 (23 °C). Absorbe microfissuras até 1 mm.

Espessura do filme seco: E4 (entre 200 e 400 microns, de acordo com a norma UNE-EN 1062-1) calculada para um desempenho de duas demãos para branco (ver Características Técnicas). Esses dados podem variar dependendo da cor escolhida.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOKRIL ELASTOMERO BLANCO
Acabamento	Liso
Peso específico	1,38± 0,05 kg/l
Viscosidade	175 +/- 25 PO
Sólidos em volume	46± 1
Sólidos em peso	62± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,43 g/l
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	1h
Repintado	24h
Cores	Branco 103 e bases.

Fecha de Alta

22-02-2018

Versao

11 - 16/01/2025

Cores das cartas COF e FACHADAS ETERNA.

## PREPARAÇÃO DO SUPORTE

### Suportes novos

Betão e argamassa de cimento:

1. Aguardar até estar totalmente consolidado, no mínimo 30 dias.
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes inconsistentes com fixador adequado (Fijamont ou Emulsão Fixadora).
7. Aplicar massa nos defeitos do suporte (Plasmont Exteriores ou equivalente da gama Montó).

Ladrilhos porosos:

1. Eliminar qualquer greta, furo ou irregularidades com Plasmont Exterior ou equivalente, da gama Montó.
2. Limpar a superfície antes de pintar.
3. É recomendável aplicar um primário antes de pintar, pela porosidade do ladrilho e, assim, evitar um elevado consumo de tinta.

### Restauração e manutenção

1. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades, e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
2. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má aderência.
3. Tratar os suportes com mofos com Monto Limpia Moho.
4. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
5. Aplicar massa para Exteriores nos defeitos do suporte (ver na família PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas correspondentes a massas em pó e massas preparadas, para realizar uma escolha adequada).

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C, nem superiores a 35 °C, ou com risco de chuva iminente.
- Não aplicar em pleno sol, nem em dias excessivamente húmidos.
- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e o estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com duas ou mais camadas levemente diluídas até obter cobrir completamente o suporte.

### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Pistola air less	0-15%
Pistola air mix	0-15%
Pistola aerográfica	0-15%
Turbo de baixa pressão	0-15%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Suporte com bolores ou fungos</b>			
<b>MAX</b>	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Elastómero diluido	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
<b>STD</b>	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Elastómero diluido		Montokril Elastómero

### Tintas antigas em mau estado

Fecha de Alta

22-02-2018

Versao

11 - 16/01/2025

<b>MAX</b>	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
<b>STD</b>	Eliminar + Montokril Elastómero diluido		Montokril Elastómero

#### Suportes degradados

<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
<b>STD</b>	Montokril Elastómero diluido		Montokril Elastómero

#### Argamassa de cimento

<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
<b>STD</b>	Montokril Elastómero diluido		Montokril Elastómero

#### Tintas antigas em bom estado

<b>MAX</b>	Montokril Elastómero diluido	Montokril Elastómero	Montokril Elastómero
<b>STD</b>	Montokril Elastómero diluido		Montokril Elastómero

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

4 L, 12 L