

Fecha de Alta

20-11-2020

Versao

7 - 23/04/2024

**FAMILIA** PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS**LINHA** SUELOS DEPORTIVOS**DESCRIÇÃO E TIPO**

Tinta acrílica semi-fosca com alta resistência à fricção e intempéries. Para manutenção, proteção e sinalização de campos esportivos como quadras de tênis, quadras de squash, ciclovias...

USOS

Exterior / Interior

Campos de tênis

Argamassas de cimento

PROPRIEDADES

Nivelación

Resistencia aos agentes atmosféricos

Não propaga a chama

Resistência à abrasão, esfrega, impacto

Não fica amarelo

Boa cobertura

Adequado para o tráfego de pavimentos submetidos à passagem de pessoas e veículos leves (bicicletas, patins, etc.)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	PAVIKRIL ROJO
Acabamento	Semimate
Peso específico	1,18± 0,05 kg/l
Viscosidade	104 +/- 20 PO
Sólidos em volume	36± 1
Sólidos em peso	49± 1
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):1,64 g/l
Rendimento aprox. por demão	9-13 m²/L
Secagem tacto	(20°C HR:60%):15-45min
Repintado	(20°C HR:60%):3-6h
Cores	Vermelho 152, Verde 128, Azul 190, Cinza 189 Bases TR, IN e BL. Coors típicas do sistema tintométrico.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassas de cimento:

1. Esperar até cura total mínimo 30 dias.
2. Limpar as possíveis eflorescências com jacto abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.

Fecha de Alta

20-11-2020

Versão

7 - 23/04/2024

6. Fijar los soportes deleznales com Fijamont.
7. Emassar os defeitos do suporte com um produto adequado

Restauração e manutenção

1. Eliminar totalmente as tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem matizar-se para assegurar uma boa aderência.
3. Em suportes pintados deve-se comprovar a solidez e a aderência da tinta. Diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar o pó e a sujidade antes de serem repintados.
4. Emassar os defeitos do suporte com um produto adequado.
5. Sobre paredes com fungos, tratar previamente com Montolimp.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até a sua perfeita homogeneização.
- Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira demão.
- Acabar com uma ou mais demãos ligeiramente diluídas até cobertura total do suporte.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C, nem em superfícies expostas a forte calor.
- É muito importante que no caso de se aplicar sobre tintas antigas estas se encontrem perfeitamente aderidas ao suporte e comprovar a aderência do MONTOSPORT SUELOS sobre as mesmas.
- Também é fundamental que o poro do suporte esteja suficientemente aberto para que a aderência seja perfeita.
- O produto é aplicável sobre gesso, no caso de paredes e tectos interiores.
- Humidade do pavimento: máximo 4% medida a 2cm de profundidade.
- Para pintura listrada, use Massima Fachadas.
- Não lave antes de 25-30 dias.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	5-20%
Pistola air mix	5-20%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Montolimp	Pavikril diluída + Montoplas	Pavikril + Montoplas
STD	Montolimp	Pavikril diluída + Montoplas	Pavikril + Montoplas
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Eliminar + Pavikril Diluída	Pavikril	Pavikril
STD	Eliminar + Pavikril Diluída		Pavikril
Tela asfáltica			
MAX	Pavikril diluída	Pavikril	Pavikril
STD	Pavikril diluída		Pavikril
construção			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Pavikril	Pavikril
STD	Pavikril diluída		Pavikril

Fecha de Alta

20-11-2020

Versao

7 - 23/04/2024

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

4 L, 12 L