

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** MASILLAS EN POLVO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Preparado em pó para reparações em paredes de gesso ou fixação de suportes, tubagens, cabos, etc...
De endurecimento rápido.

USOS

Interior
Cimento
Gesso
Ladrilho
Azulejo
Madeira
Betão
Carapas

Mistura de gesso com cola. Também é conhecido por escayola em português

PROPRIEDADES

Aderência
Fácilmente lixável
Cura rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PLASMONT BRICOLAGE YESO
Tempo de vida da mistura	15 min
Acabamento	Mate
Peso específico	2,25± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100± 1
Sólidos em peso	100± 1
Espessura min. recomendada	3mm por capa
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Repintado	(20°C HR:60%):20 días
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassa de cimento/gesso:

Verificar a idoneidade da massa no suporte.

Aguarde até estar totalmente consolidado (mínimo de 30 dias)

Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.

Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.

Limpar o suporte de produtos e/ou resíduos estranhos.

Abrir quaisquer fendas ou fissuras até que a superfície esteja limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou escova e aplicar a massa ou enchimento como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação.

- Nunca exceder as espessuras máximas de camada recomendadas.

- Em superfícies excessivamente finas antes de aplicar a massa, fixar com o fixador apropriado: Emulsão Fixadora, Fijamont, Fijalite.

Restauração e manutenção

Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado utilizando

Fecha de Alta

13-04-2007

Versao

4 - 18/09/2024

lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse uma superfície nova.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Usar água limpa e não contaminada para diluição.
- Utilizar as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Fixação adequada.
- Repintar depois de transcorrido o tempo indicado. Como depende da humidade, temperatura e espessura da camada, o não entupimento da lixa indicará que o produto está pronto para prosseguir.
- Admite secagem forçada controlada.
- Os produtos de acabamento adequados são: Ovaldine, Montoplastic, Montonature, esmalte Montosintético, Luxatín e produtos de alta decoração.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Método de aplicação

Espátula

Espátula

Paleta

Diluição orientativa

400ml água por kg de masilla

400ml água por kg de masilla

400ml água por kg de masilla

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
construção			
MAX	Yeso		
STD		Emulsión Fijadora, Fiajmont	Productos de la familia 1, 4 o 12

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1 Kg