

MONTOXYL LASURE ACQUA **ACABADO PIGMENTADO**



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA PROTECTORES (AGUA)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Lasur protector pigmentado para madera al agua. Tratamiento a poro abierto con fácil mantenimiento, genera una película elástica protectora y transpirable, con excelente resistencia a la intemperie. Coloreable en sistema tintométrico.

USOS

Exterior/Interior

Madera

Recomendado en alta montaña y zonas costeras para acabados poro abierto, repintables Lasure Acqua.

PROPIEDADES

- Buena aplicabilidad
- No amarillea
- No Cuarteo
- No forma ampollas
- Poder de relleno
- Transpirable al vapor de agua
- Inodoro una vez seco
- Soporta cambios climáticos fuertes
- Flexible
- Microporoso
- Destaca el veteado natural de la madera
- Resistencia U.V.
- Diluido puede ser usado como fondo, nutriendo la madera
- Retrasa la putrefacción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO
Acabado	Semimate
Peso específico	1,24 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	40 +/- 5 PO
Sólidos en volumen	34 ± 1
Sólidos en peso	48 ± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	8-12 m²/L

Secado tacto	(20°C HR:60%):2-4h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Colores	Sistema tintométrico, cartas NCS y RAL. Base TR (20) Base BL (103)
Clasificación	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.

######

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L