

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE



FAMILIA MADERA

LINHA PARQUET (SINTÉTICOS)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz de poliuretano monocomponente, que utiliza como endurecedor a humidade do meio ambiente, proporcionando acabamentos de alto brilho e dureza.

USOS

Interior
Madeira
Parquet

PROPRIEDADES

Dureza
Elasticidade
Fime homogénio
Boa lavabilidade
Poder de penetração
Transparência
Sem cheiro quando seca
Boa adêrencia
Resistência à abrasão, esfrega, impacto
Lixar entre demãos com mais de 12h
Resistencia química
Boa aplicabilidade
Secagem rapido
Capacidade de reenchimento

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE
Acabamento	Alto Brilho
Rendimento aprox. por demão	11-17 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 1-3h
Cores	Incoloro

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Novas madeiras:

- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Aplicar em madeira com teor de humidade inferior a 12%.
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovação ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE

e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até atingir madeira nova.

- Se aplicado sobre verniz de poliuretano autêntico (recomenda-se solvente de poliuretano para diluição), lixar para abrir os poros, escovar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável esfaquear a madeira até a sua completa remoção.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.

Sobre fundos muito porosos ou madeiras muito duras é aconselhável aumentar a diluição da primeira demão com o nosso Solvente PU 1410.

Espessuras de demão superiores a 50 microns por demão (150 g/m²) nunca devem ser aplicadas.

Pode ser aplicado sem necessidade de lixar entre demãos, embora seja aconselhável proceder a uma lixagem ligeira para garantir uma aderência perfeita e principalmente no caso de madeiras com tendência a descascar.

Lixar entre demãos sempre que tenham decorrido mais de 12 horas desde a aplicação da última demão.

Da mesma forma, para obter um acabamento com excelente toque, também é aconselhável lixar antes da última demão.

Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa. Manter boas condições de ventilação durante o tempo de secagem. Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Por se tratar de um produto que pode ser reticulado com a umidade, uma vez aberto deve ser consumido, pois a absorção da umidade ambiente provoca seu endurecimento.

Antes de aplicar verifique se o produto está totalmente transparente.

Em madeira porosa, diluir o produto para que penetre nos poros e elimine possíveis formações de bolhas.

Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Respeite o tempo máximo entre demãos para evitar problemas de aderência.

A dureza total é alcançada após 7 dias.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-10%
Rolo	0-10%
Pistola air less	0-10%
Pistola air mix	0-10%
Pistola aerográfica	0-10%
Turbo de baixa pressão	0-10%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Montoxyl Classic Fondo	Barniz Parquet Poliuretano	Barniz Parquet Poliuretano
STD	Decapar	Barniz Parquet Poliuretano diluido	Barniz Parquet Poliuretano
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Montoxyl Classic Fondo	Barniz Parquet Poliuretano	
STD			Barniz Parquet Poliuretano
Madeira interior			
MAX	Montopol Fondo ó Montoxyl Classic Fondo		Barniz Parquet Poliuretano
STD		Barniz Parquet Poliuretano diluido	Barniz Parquet Poliuretano

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS