

MONTOLAC FONDO BLANCO CM-50



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA MUEBLE (LACAS NITRO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Fundo de nitrocelulose branco. Com bom poder de enchimento, fácil aplicação, secagem rápida e fácil lixamento.

USOS

Interior

Como um primer para vedar superfícies porosas

Facilita a aplicação dos acabamentos

Fundo para a lavagem de moveis de todo tipo para interior

Demão de fundo ideal para repintar com nitrocelulosa

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

Sem cheiro depois de seco

De facil lixagem

Secagem rapido

Facil de aplicar

Alto poder de preenchimento, dato o seu alto conteudo em solidos.

Alto poder de penetração no suporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOLAC FONDO BLANCO CM-50
Proporção de mistura	Monocomponente
Peso específico	1,12± 0,05 kg/l
Viscosidade	136 +/- 30 SG
Sólidos em volume	28± 1
Sólidos em peso	46± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	10-15min
Repintado	(20°C HR:60%):1-2h
Cores	Base BL para Cores Letras NCS, RAL, 720,2024 e Revestimento Madeira 100 na Gama Montolac. Consulte o banco de dados no Sistema Montomix.ijado.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Novas madeiras:

- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovação ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

- Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos

MONTOLAC FONDO BLANCO CM-50

e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até chegar à madeira nova, tratando-a como no anterior seção.

- Se aplicado sobre verniz poliuretano, lixar para abrir os poros, retirar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável eliminá-los completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.
- Pelo menos 20% de Solvente Nitro 1407 é essencial para aplicação por pulverização,
- Viscosidade de aplicação da pulverização inferior a 18" em CF4.
- Sobre fundos muito porosos ou muito lisos é aconselhável aumentar a diluição.
- Nunca deverão ser aplicadas espessuras de camadas superiores às indicadas na seção de desempenho.
- Sempre lixe entre demãos.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 75-80%.
- Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1407

Metodo de aplicacao

Pistola air less

Pistola aerográfica

Brocha, rolo

Diluição orientativa

10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla:0.33 mm)

20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

15-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira interior			
MAX	Montolac Fondo BL CM-50	Montolac Fondo BL CM-50	Gama Montolac Acabado BL
STD	Montolac Fondo BL CM-50		

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 L, 25 L