



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LINHA MUEBLE (LACAS NITRO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Laca nitrocelulósica com acabamento acetinado, branca, de secagem rápida e alto teor de sólidos, para uso interno.

USOS

Interior
Madeira com fundo e lixa
Móveis e acessórios de madeira
Madeira
Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPRIEDADES

Secagem rapido
Boa capacidade de cobertura

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-70
Peso especifico	1,07± 0,05 kg/l
Viscosidade	105 +/- 30 SG
Sólidos em volume	27± 1
Sólidos em peso	42± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	15-20min
Repintado	2-3h
Cores	Base BL para cobertura de cartela de cores NCS, Ral e Wood 100 (ver base de dados do Sistema Tintométrico) da linha Montolac Satin.s.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

- Novas madeiras:
- Aplicar sobre madeira ancorada com Primer PU da Gama Montopol
- Aplicar sobre madeira ancorada com Primer NC da Gama Montolac
- Com lixa de 240 ou superior e em até 24 horas após a aplicação do primer
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos
- Aplicar em madeira com teor de umidade inferior a 12%
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola em montagens e erros de usinagem.
- Aplicar uma vez obtida uma absorção uniforme da base.

Restauração e manutenção

- Madeira envernizada ou pintada:
- Se tiverem sido envernizados com vernizes diluídos com aguarrás, aguarrás, aguarrás similares ou solventes para sintéticos e graxas, deverão ser removidos com decapante universal ou por meios mecânicos, até chegar à madeira nova, tratando-a como no anterior seção.
- Se aplicado sobre verniz poliuretano, lixar para abrir os poros, retirar o pó resultante e envernizar novamente.
- Em qualquer caso, verifique a aderência do verniz anterior e em caso de dúvida retire-o.
- Se durante a manutenção foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone, é aconselhável eliminá-los

completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.
- Pelo menos 20% de Solvente Nitro 1407 é essencial para aplicação por pulverização,
- Viscosidade de aplicação da pulverização inferior a 18" em CF4.
- Sobre fundos muito porosos ou muito lisos é aconselhável aumentar a diluição.
- Nunca deverão ser aplicadas espessuras de demão superiores a 140 g/m2 húmidas por demão.
- Sempre lixe entre demãos.
- Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.
- Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidade relativa superior a 75-80%.
- Respeite o tempo mínimo entre demãos para evitar mexer.
- Para móveis com cores opacas é preferível ancorar com CM-50 ou CM-55 na cor branca, ou cores semelhantes ao acabamento final.
- Evitar o uso em superfícies que exijam boa resistência química: cozinhas, bancadas, bares, etc.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1407

Metodo de aplicação

Pistola air mix

Pistola aerográfica

Brocha, rolo

Diluição orientativa

10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla:0.33 mm)

20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

15-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Interior em madeira. Acabamentos lacados opacos.			
MAX	Montopol Fondo BL + Calizador MS	Montolac Satinada BL CM-70	Montolac Satinada BL CM-70
STD	Montolac Fondo BL	Montolac Fondo BL	Montolac Satinada BL CM-70

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalaçoes reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricaçao na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

5 L, 25 L