

MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA MUEBLE (LACAS NITRO)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Laca nitrocelulósica satinada blanca de terminación, con excelente opacidad, dureza, blancura y extensibilidad. También son destacables su rapidez de secado y su acabado de tacto céreo y sedoso.

USOS

Interior

Muebles y complementos de madera

Madera con fondo y lijado

Madera

Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea.

PROPIEDADES

- De fácil aplicación
- Excelente nivelación
- Alta cubrición:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75
Relación de mezcla	Monocomponente de secado físico
Acabado	Satinado
Peso específico	1,12 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	159 +/- 15 SG
Sólidos en volumen	32 ± 1
Sólidos en peso	47 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	10-20min
Repintado	(20°C HR:60%):2-3h
Colores	Base BL para Colores carta NCS, Ral y Madera 100 cubriente (ver la base de datos del Sistema Tintométrico) en gama Montolac Satinada.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Maderas nuevas:

- Aplicar sobre maderas fondeadas con PU Fondo de la Gama Montopol
- Aplicar sobre maderas fondeadas con NC Fondo de la Gama Montolac
- Con lija de 240 ó superior y antes de 24 h de aplicado el fondo
- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12 %
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola, en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Aplicar una vez conseguida una absorción uniforme del fondo.

Restauración y mantenimiento

- Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con barnices que se diluyen con white spirit, aguarrás, símil aguarrás o disolventes para sintéticos

MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75

y grasos deben eliminarse mediante decapante universal o mediante medios mecánicos, hasta llegar a madera nueva tratándola como en el apartado anterior.

- Si se aplica sobre barniz poliuretano, lijar para abrir el poro, eliminar mediante cepillado el polvillo resultante y rebarnizar.
- En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz anterior y en caso de duda eliminarlo.
- Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente su total eliminación.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir adecuadamente la primera mano para conseguir una buena penetración en el sustrato.
- Imprescindible al menos un 20% de Disolvente Nitro 1407 para su aplicación a pistola,
- Viscosidad aplicación a pistola inferior a 18" en CF4.
- Sobre fondos muy porosos o muy lisos es recomendable incrementar la dilución.
- No deben aplicarse nunca espesores de capa superiores a 140 g/m2 húmedas por mano.
- Lijar entre manos siempre.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 75-80%.
- Respetar el tiempo mínimo entre manos para evitar removidos.
- Para mobiliario con colores opacos, mejor fondear con CM-50 ó CM-55 en blanco, ó colores similares al del acabado final.
- Evitar el uso en superficies que requieran buenas resistencias químicas: cocinas, encimeras, barras, etc.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1407

Método de aplicación

Pistola air mix

Pistola aerográfica

Brocha, Rodillo

Dilución orientativa

10-20% (60-80 Bar/ 0.7-2 aire; Boquilla:0.33 mm)

20-30 % (Presión: 2-4 Bar; Boquilla: 1.2 a 1,6)

15-30 %

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Madera interior. Lacado opaco.			
MAX	Montopol Fondo BL + Catalizador MS		Montolac Satinada BL CM-75
STD	Montolac Fondo BL	Montolac Fondo BL	Montolac Satinada BL CM-75

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Producto de uso exclusivo para instalaciones reguladas por el RD 117/2003 o directiva 1999/13/CE

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

501525

Fecha de Alta

13-04-2007

Versión

12 - 20/08/2024

MONTOLAC SATINADA BLANCA CM-75



FORMATOS

0.75 L, 5 L, 25 L