

Fecha de Alta

13-04-2007

Versão

1C - 20/08/2024



FAMILIA MADERA

LINHA MUEBLE (LACAS POLIURETANO)

DESCRIÇÃO E TIPO

Endurecedor aromático. Para poliuretanos transparentes da Gama Montopol e primários pigmentados. Para manter inalterada a cor dos acabamentos, utilize o Catalisador Montopol NA.

USOS

Interior

Madeira maciça e chapada

Mistura reactiva para os produtos da gama Montopol

PROPRIEDADES

Dureza

Elasticidade

Resistência a agressões químicas

Tempo de vida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CATALIZADOR MONTOPOL MS
Proporção de mistura	Ver parte A
Acabamento	Transparente
Peso específico	0,94± 0,05 kg/l
Viscosidade	12 +/- 2 SG
Sólidos em volume	27± 1
Sólidos em peso	32± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Cores	Incolor
-------	---------

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- Seguir as indicações do produto da Gama Montopol a catalisar.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Seguir as indicações do produto da Gama Montopol a catalisar.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Misturar sem modificar nunca as proporções da parte A (Produto Gama Montopol), com a parte B (Catalisador Montopol MS). Misturar com o produto indicado, agitando manualmente com uma espátula de madeira, metálica ou de vidro, sem formar bolhas de ar e deixando repousar durante alguns minutos.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1410

Fecha de Alta

13-04-2007

Versao

1C - 20/08/2024

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

2.2 Kg, 11 Kg, 0.375 L, 2.5 L, 12.5 L