

Fecha de Alta

24-07-2008

Versao

17 - 22/05/2024

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** IMPRIMACIONES HIERRO-METALES**DESCRIÇÃO E TIPO**

Imprimação antioxidante de um componente, para conseguir uma perfeita aderência das mãos de pintura posteriores, sobre superfícies metálicas de difícil aderência, como ferro galvanizado, alumínio ou ligas ligeiras.

USOS

Exterior / Interior

Ferro Galvanizado

Metal

Depósitos, estruturas metálicas

Produto para uso exclusivo em instalações regulamentadas pela Directiva 2010/75 Capítulo V.

PROPIEDADES

Aderência

Aplicabilidade ideal

Poder de penetração

Secagem rápida

Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica

Não escama

Repintável com produtos sintéticos, alquídicos ou poliuretano

Pasivante e ligeiramente antioxidante

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color SHOP PRIMER BLANCO

Acabamento Semimate

Peso específico 1,05 ± 0,05 kg/l

Viscosidade 77 +/- 30 SG

Sólidos em volume 20 ± 1

Sólidos em peso 36 ± 1

Rendimento aprox. por demão 8-10 m²/L

Secagem tacto (20°C HR:60%):15min

Repintado (20°C HR:60%):1-2h

Cores Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

-Suportes metálicos novos:

- O suporte deve estar livre de produtos estranhos, óxidos e/ou resíduos.

-Aplicar sobre suportes bem desengordurados, secos e sem pó.

-Para a obtenção da máxima protecção, sobretudo em ferro e seus derivados, é necessário um tratamento prévio para a eliminação da película de laminação e dos pontos de ferrugem, utilizando um abrasivo de metal que cumpra como mínimo com a Norma Sueca (SIS 055900) Sa2. Se por exigências dos custos iniciais não for viável a aplicação do método de Jacto Abrasivo, tratar o metal com um raspador de metal duro e uma escova de arame que cumpra como mínimo o nível da Norma Sueca (SIS 055900) St3.

Restauração e manutenção

- Ferro e seus derivados esmaltados:

- Para obter os melhores resultados de aderência e anticorrosivos, recomenda-se a eliminação dos restos de pintura antiga.

Fecha de Alta

24-07-2008

Versao

17 - 22/05/2024

- Seguir as normas indicadas sobre suportes novos relativas à eliminação de produtos estranhos, desengorduragem, limpeza e presença de óxido.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Agitar o produto até obter uma mistura homogénea.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade com a ajuda de desengordurantes ou detergentes e água limpa.
- Aplicar seguindo as indicações do quadro de aplicação anexo.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superfícies com uma excessiva exposição ao sol.
- Assegurar a existência de boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar em situações de humidade relativa superior a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1405, 1410

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-5%
Rolo	0-5%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermedia	Acabamento
Metal			
MAX			
STD	Shop primer	Acipol, Montosintetic, Luxatín	Acipol, Montoepox, Montosintetic, Luxatín, Ferrum
Ferro, Aço int. / ext.			
MAX			
STD	Shop primer	Acipol, Montosintetic, Luxatín	Acipol, Montoepox, Montosintetic, Luxatín, Ferrum

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

Producto de uso exclusivo para instalações reguladas pelo RD 117/2003 ou directiva 1999/13/CE

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

501880

SHOP PRIMER



Fecha de Alta

24-07-2008

Versao

17 - 22/05/2024

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L