

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

6 - 23/05/2024

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** IMPRIMACIONES HIERRO-METALES**DESCRIÇÃO E TIPO**

Neutralizante do oxido, que mediante uma reacção química converte o oxido numa camada perfeita e passiva.

USOS

Exterior / Interior

Ferro ou aço enferrujado

Substitui o tratamento mecanico antes da aplicação do primário antioxidante

PROPIEDADES

Aplicabilidade ideal

Poder de penetração

Secagem rápida

Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica

Adere a ferrugem solta (calamina) ao suporte

Efeito passivante temporário

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	OXIFIN
Acabamento	Pavonado
Peso específico	0,98± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	13± 1
Sólidos em peso	13± 1
Rendimento aprox. por demão	20 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR:60%):3h
Repintado	(20°C HR:60%):3-48h
Cores	Preto pavonado

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

- Suportes novos metálicos:
- Aplicar sobre suportes bem desengordurados, sem pó e secos.
- Eliminar o excesso de oxidação utilizando escovagem.

Restauração e manutenção

- Ferro e derivados esmaltados:
- Para obter melhores resultados de aderência e anticorrosão, recomenda-se eliminar os restos de tintas velhas.
- Seguir as normas indicadas para suportes novos no que diz respeito a eliminar produtos estranhos, desengorduramento, limpeza e presença de oxidação.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade utilizando desengordurantes ou detergentes e água limpa.
- Aplicar seguindo as normas indicadas no quadro de aplicação que se junta.
- Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superfícies expostas a forte calor.

Fecha de Alta

09-07-2007

Versao

6 - 23/05/2024

- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	Al uso
Rolo	Al uso

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
Ferro, aço			
MAX			
STD	OXIFIN	IMPRIEPOX M10, IMPRIPOL, ANTIOXIDANTE BLANCA	MONTOSINTETIC, LUXATIN, MARISMA, FERRUM, MONTOACRILIC, MONTONATURE, ACRIPOL

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.125 L, 0.25 L, 1 L, 4 L