

Fecha de Alta

23-04-2008

Versao

8 - 23/08/2024



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO
LINHA FRONTON

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta acrílica de base aquosa para protecção, manutenção e sinalização de frontões de elevada resistência e duração.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Campos de frontón (paredão)

PROPRIEDADES

Elasticidade
Nivelación
Resistencia aos agentes atmosféricos
Não propaga a chama
Resistência ao choque
Resistência à alcalinidade
AFNOR T. 30.003 - FAMILIA I CLASSE 7b2
Bom rendimento
Não fica amarelo
Boa adêrencia
Boa cobertura

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOSPORT FRONTON VERDE
Acabamento	Liso
Peso especifico	1,36 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	90 +/- 20 PO
Sólidos em volume	47 ± 1
Sólidos em peso	62 ± 1
Rendimento aprox. por demão	8-10 m ² /L

Secagem tacto	(20°C HR:60%):15-45min
Repintado	(20°C HR:60%):3-6h
Cores	Verde 128.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassa de cimento:

1. Esperar até cura total (mínimo 30 dias).
2. Limpar possíveis eflorescências com jacto abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas, lixar para abrir o poro.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes fragilizados com fixador.
7. Emassar os defeitos do suporte.

Gesso:

1. Esperar até que esteja bem seco (Max. 20% de humidade).

Fecha de Alta

23-04-2008

Versao

8 - 23/08/2024

2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar possíveis eflorescências com jacto abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com seladora, fixador, ou com uma demão diluída do mesmo produto.
5. Em superfícies polidas, lixar para abrir o poro.
6. Fixar os suportes fragilizados com fixador.
7. Emassar os defeitos do suporte.

Restauração e manutenção

1. Eliminar as tintas velhas em mau estado ou mal aderidas.
2. As superfícies brilhantes devem matizar-se, para promover uma boa aderência.
3. Nos suportes pintados deve comprovar-se a solidez e a aderência da tinta diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades, eliminar o pó e a sujidade antes de começar a repintura.
4. Emassar com massa adequada os possíveis defeitos do suporte.
5. Tratar com Monto Limpia Moho os suportes com fungos.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar o produto até perfeita homogeneização.
 - Diluir o produto em função da porosidade e estado do suporte na primeira demão.
 - Acabar com uma ou mais demãos ligeiramente diluídas até cobertura total do suporte.
 - Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5°C nem sobre superfícies expostas a calor forte.
- Não lave antes de 25-30 dias.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%
Pistola air less	5-20%
Pistola air mix	5-20%
Pistola aerográfica	15-30%
Turbo de baixa pressão	15-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Suporte com bolores ou fungos			
MAX	Monto Limpia Moho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho
STD	Monto Limpia Moho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho	Montosport Frontón+Monto Aditivo con conservante antimoho
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Fijador, Emulsión Fijadora	Montosport Frontón	Montosport Frontón
STD	Montosport Frontón diluido		Montosport Frontón
Tela asfáltica			
MAX			
STD	Montosport Frontón diluido		Montosport Frontón
Madeira			
MAX	Selladora Sellalux	Montosport Frontón	Montosport Frontón
STD	Pasta mate industrial diluida		Montosport Frontón
construção			

Fecha de Alta

23-04-2008

Versao

8 - 23/08/2024

MAX Fijador, Emulsión Fijadora

Montosport Frontón

Montosport Frontón

STD Montosport Frontón diluido

Montosport Frontón

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

12 L