

Fecha de Alta

11-12-2018

Versao

1C - 13/08/2024



FAMILIA PAREDES Y TECHOS

LINHA MATE PREMIUM

DESCRIÇÃO E TIPO

Tintas de alta qualidade para paredes e tetos com resinas estireno-acrílicas, com alta cobertura, resistência e durabilidade. Ideal para decoração de interiores em geral, criando acabamentos lisos de alta qualidade. Este produto contribui para as certificações LEED®, BREEAM® e VERDE.

USOS

Interior / Exterior
Paredes e tetos
Substratos de construção difíceis de aderir
Gesso
Pinturas antigas em bom estado
Argamassas de cimento
Cimento
Betão
Tijolo
Apoio ao trabalho geral

PROPRIEDADES

Reação à classificação de incêndio: B-s1,d0 acordo com a norma UNE-EN 13501-1
Nível de brilho: mate (em conformidade com UNE-EN 13300, a 85° reflectância < 10)
Resistência à fricção húmida (UNE-EN ISO 11998): Classe 1, (em conformidade com a norma UNE-EN 13300)
Multi-aderente
Opacidade: Classe 1 para um rendimento de 6 m²/litro (em conformidade com a Norma UNE-EN 13300)
Com proteção anti fungos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	COLOSO+ MATE BLANCO
Peso específico	1,52± 0,05 kg/l
Viscosidade	85 +/- 10 PO
Sólidos em volume	45± 1
Sólidos em peso	65± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):1,03 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-14 m ² /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%):1h
Repintado	(20° C HR: 60%):>3-4h
Cores	Blanco.

Fecha de Alta

11-12-2018

Versao

1C - 13/08/2024

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassas de cimento e betão:

1. Esperar até estar completamente endurecido (mín. 30 dias).
2. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)

Gesso, "ladrigesso (mistura de tijolo e gesso)":

1. Aguardar até que esteja bem seco (máx. 20% de humidade).
2. Limpar o suporte de produtos estranhos.
3. Limpar qualquer eflorescência com jato abrasivo.
4. Regular as absorções do suporte com selante, Fixador ou uma camada diluída do mesmo produto
5. Em superfícies polidas: lixar para abrir os poros
6. Fixar os suportes de tração com Emulsão Fixadora ou Fijamont.
7. Encher com massa os defeitos do suporte (ver família 6)

Paredes PYL:

1. Realizar uma lixagem geral das juntas e das áreas de fixação com massa.
2. Posteriormente, limpar para garantir que o substrato está sem pó, gordura e outros contaminantes.
3. Para aplicação em placas coloridas com tendência a gerar manchas, aplicar Montoplac Selante Antimanchas.

Restauração e manutenção

1. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má adesão.
2. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
3. Em superfícies pintadas, será necessário verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
4. Aplicar a massa (Plasmont) nos defeitos do suporte.
5. Em paredes com mofo, tratar previamente com Monto Limpia Moho.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agite o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos, eliminando a sujidade com água e sabão. Em caso de sujidade extrema será conveniente utilizar desengordurantes ou detergentes de limpeza.
- Aplicar seguindo as normas marcadas no quadro de aplicação em anexo.
- Não aplique o produto com temperaturas inferiores a 5º ou em superfícies muito expostas à ação solar.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com humidade relativa superior a 80%.
- Não lavar até passados 24 dias.
- Limpar as ferramentas com água imediatamente após o uso.
- Ao ar livre nunca aplicar com risco de chuva iminente e evitar dias excessivamente húmidos.
- Para projeção com equipamento Airless, utilizar bicos com passagem de 15 a 23 polegadas, pressão ≈ 150 bar.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	5-10%
Rolo	5-10%
Pistola air less	5-30%
Pistola air mix	5-30%
Pistola aerográfica	5-30%
Turbo de baixa pressão	5-30%

Fecha de Alta

11-12-2018

Versao

1C - 13/08/2024

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Pintura interior velha em bom estado			
MAX			
STD	Coloso+ Diluido		Coloso+
Pintura interior velha em mau estado			
MAX	Eliminar + Fijado	Coloso+	Coloso+
STD	Eliminar + Coloso+ Diluido		Coloso+
Construção			
MAX	Fijador	Coloso+	Coloso+
STD	Coloso+ Diluido		Coloso+
Tabiques secos (PYL):			
MAX	Coloso+ Diluido	Coloso+	Coloso+
STD	Coloso+ Diluido		Coloso+

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

2.5 L, 4 L, 15 L