

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

3 - 21/05/2024


FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA MASILLAS MADERA

DESCRIÇÃO E TIPO

Massa pronta a usar em várias cores, para restaurar, reparar e modelar peças de madeira antes de proceder à sua pintura.

USOS

Interior

Madeira antes de envernizar

Reparação de móveis, pancadas, tapa fendas, defeitos

PROPRIEDADES

Não abate
Tapa defeitos
Massa de fundo
Lixagem rápida
Não racha
Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	PLASMONT MADERA NATURAL
Acabamento	Mate
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	(20°C HR: 60%, 1mm): 5-10min
Repintado	(20°C HR: 60%, 1mm): 1-2h
Cores	Natural, Pino, Haya, Roble, Nogal, Teka, Sapeli y Caoba

PREPARAÇÃO DO SUPORTE
Suportes novos

- Madeira:
- Limpar a madeira de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Aplicar em madeira limpa e seca.
- Abrir possíveis fissuras ou gretas até o fundo estar completamente sanado, eliminar o pó provocado.
- Aplicar conforme indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação.

Restauração e manutenção

- Madeira envernizada e lacada:
- Remoção de pintura antiga por decapagem ou qualquer outro processo, até a madeira estar saudável.
- Proceder como para suportes novos

MÉTODO DE USO
Conselhos de aplicação

Aplicar o produto usando pelo menos duas demãos com uma espátula. Deixar secar entre as camadas. Aplicar a última demão em excesso e depois de 1 a 2 horas ixar. Deixar secar completamente antes de envernizar ou pintar. Tinta ou verniz com Selante Sellalux, Esmaltes e Vernizes Sintéticos, Produtos Montolac ou Produtos Montopol, seguindo as indicações das suas fichas técnicas.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1407

Fecha de Alta

04-07-2007

Versao

3 - 21/05/2024

Metodo de aplicação **Diluição orientativa**

Espátula

0

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermédia	Acabamento
Madeira nova / velha interior			
MAX	Plasmont madera	Plasmont madera	Esmaltes barnices y madera Monto
STD	Plasmont madera	Plasmont madera	Esmaltes barnices y madera Monto

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os residuos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.12 Kg