

PLASMONT AL USO RENOVACION

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** MASILLAS AL USO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Massa pronta a usar para alisar superficies rtexturadas, com possibilidade de ser aplicado em camadas espessas. Special para alisar carapas

USOS

Interior

Gesso

Betão

Mistura de gesso com cola. Tambem é conhecido por escayola em portugal

PROPIEDADES

Aderência

Aplicabilidade ideal

Não inflamável

Secagem rápida

Elevada espessura de camada

Aderência sobre tintas plásticas mates

Fácilmente lixavel

Minimo abatimento

Elevado tempo de trabalho

Espesura por camada max. recomendada: 7mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	PLASMONT AL USO RENOVACION
Tempo de vida da mistura	Misturado com agua aguanta 4-5 h
Acabamento	Mate
Peso especifico	1,71 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	52 ± 1
Sólidos em peso	74 ± 1
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	(20°C HR:60%):4-5h
Repintado	(20°C HR:60%):24-48h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassa de cimento / gesso:

Comprovar o comportamento da massa sobre o suporte.

Esperar até cura total do suporte (30 dias mínimo).

Limpar o suporte de possíveis eflurescências, assim como neutralizar as superficies alcalinas.

Em superficies excessivamente polidas, lixar para abrir o poro.

Limpar o suporte de produtos estranhos e/ou residuos.

Abrir possíveis gretas ou fissuras até encontrar fundo são, eliminar o pó produzido utilizando escova ou trincha e aplicar a massa ou pasta tal como é indicado nas alíneas de sistemas de aplicação e aplicação.

Não ultrapassar nunca as espessuras de camada maxima recomendada.

Em superficies excessivamente fragilizadas antes de emassar fixar com um fixador adequado: Emulsion fijadora, fijamont, fijalite.

PLASMONT AL USO RENOVACION

Restauração e manutenção

Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro no caso de estar fechado utilizando lixa ou outro meio mecanico.

Comprovar a aderência e tratar como se fosse um fundo novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Utilizar as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.

Isolar adequadamente.

Habitualmente recomenda-se espessuras máximas por demão entre 5-7 mm.

É possível aumentar o nº de demãos, 3 ou mais, sendo possível. alcançar espessuras de camada até 15mm.

Repintar uma vez passado o tempo indicado. Dado que este depende da humidade, temperatura e espessura de camada a saturação da lixa indica-nos se o produto está em condições para continuar a aplicação.

São adequados como produtos para acabamento: Ovaldine, Montoplástica, Montonature, esmalte Montosintético, luxatin e produtos de alta decoração.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicación

Espátula

Espátula

Diluição orientativa

400ml de agua por kg

400ml de agua por kg

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Obra nova			
MAX	Emulsión fijadora, Fijamont, Fijalite	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
STD	Plasmont renovación	Emulsión fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintetic, Luxatín, Alta decoración.
Pladur			
MAX	Plasmont renovación	Plasmont renovación	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoració.
STD	Plasmont renovación	Fijador (Emulsón fijadora, Fijamont	Montoplástica, Montonature, Ovaldine, Montosintético, Luxatín, Alta decoració.

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso

502331

Fecha de Alta

09-08-2006

Versao

6 - 22/08/2024

PLASMONT AL USO RENOVACION



concreto.

EMBALAGENS

5 Kg, 20 Kg