

PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO



FAMILIA PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINHA MASILLAS EN POLVO

DESCRIÇÃO E TIPO

Massa em pó base cimento para exteriores, para rebocar e reparação de suportes. Lixável e repintável após secagem.

USOS

Betão
Argamassas de cimento
Suportes minerais
Exterior, polidos, reparação de fissuras, encher buracos, pregos ou camarões
reparações alvenaria

PROPIEDADES

Aderência
Dureza
Brancura
Permite elevada espessura de camada
Lixavel
Rendimento para 1 mm de espessura: 1.75 kg / m²
Cura rápida
Toque ligeiramente áspero
Repintura rápida
Fácil de aplicar
Facil de repintar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO
Proporção de mistura	350 - 425 gr de agua / 1000gr Plasmont Exteriores
Tempo de vida da mistura	2 h
Acabamento	Mate
Peso específico	2,55± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	100± 1
Sólidos em peso	100± 1
Espessura min. recomendada	2 cm (máximo)
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Secagem tacto	(20°C HR:60%):2-4h
Repintado	(20°C HR:60%):24-48h
Cores	Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento / gesso:

- Comprovar a eficácia do PLASMONT EXTERIORES BLANCO sobre o suporte.
- Esperar até secagem total do suporte (28 dias para cimento e betão) antes da sua aplicação.
- Limpar o suporte de possíveis eflorescências, assim como neutralizar as superfícies alcalinas.
- Em superfícies excessivamente polidas lixar para abrir o poro
- Limpar o suporte de produtos estranhos e ou resíduos.

PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO

-Abrir possíveis rasgos ou fissuras até encontrar fundo em bom estado, eliminar o pó produzido utilizando escova ou trincha e aplicar PLASMONT EXTERIORES BLANCO tal como é indicado nas alíneas Sistemas de aplicação e aplicação.
-Não ultrapassar nunca as espessuras de camada máximas recomendadas por demão.
-Em superfícies excessivamente degradadas, ou farinadas, antes de emassar devem ser fixadas com um fixador adequado (ver família 6).

Restauração e manutenção

1-Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado utilizando lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse uma superfície nova.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

-Utilizar para diluição água limpa, não contaminada.
-Utilizar as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e sem oxidação.
-Repintar e lixar após passar o tempo necessário para a secagem do produto. Uma vez que a secagem depende da humidade, temperatura e espessura da camada, a saturação da lixa indica-nos se o produto se encontra em condições para continuar o processo.
-Possibilidade de repintura rápida: 24 – 48 horas dependendo da espessura da camada e condições atmosféricas.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Espátula	350-425 ml agua por kg
Espátula	350-400 ml agua por kg
Paleta	350-425 ml

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Obra nova			
MAX			
STD	Plasmont Exteriores R20 Blanco	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes
Obra rebocada			
MAX			
STD	Plasmont Exteriores R-20 Blanco	Fijador (Emulsión Fijadora o Fijamont)	Pinturas plásticas, Revestimientos, Esmaltes

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

502352

Fecha de Alta

23-11-2015

Versao

5 - 21/05/2024

PLASMONT EXTERIORES R20 BLANCO



EMBALAGENS

1 Kg, 5 Kg, 15 Kg