

Fecha de Alta

24-12-2020

Versao

4 - 16/01/2025



**FAMILIA** REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS  
**LINHA** RUGOSOS

### DESCRIÇÃO E TIPO

Revestimento a água de máxima qualidade. Com base de emulsão acrílica e acabamento liso levemente texturizados com areia fina. Muito boas prestações em termos de impermeabilização e decoração de fachadas. Com boa aderência. Impermeável á água da chuva, resistente á luz, permeável ao vapor de água, transpirável e de excelente facilidade de aplicação.

### USOS

Exterior / Interior

Fachadas

Betão

Argamassas de cimento

Tijolo poroso

### PROPRIEDADES

Permeabilidade ao vapor de água: V2 (muito respirável) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

O produto pode ter garantia de até 7 anos para branco e 5 para COF e FE, consulte condições

Permeabilidade à água líquida: W3 (impermeabilidade máxima) (de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

Espessura do filme seco: E5 (< 400 microns, de acordo com a norma UNE-EN 1062-1)

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOKRIL TEXTURADO BLANCO
Acabamento	Texturado
Peso específico	1,57 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	150 +/- 10 PO
Sólidos em volume	49 ± 1
Sólidos em peso	69 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,42 g/l
Rendimento aprox. por demão	6-9 m <sup>2</sup> /L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1h
Repintado	(20°C HR: 60%): 4-6h
Cores	Bases: Branco, IN e TR Branco 103 e cores dos catálogos COF e FACHADAS ETERNA. SISTEMAS TINTOMÉTRICOS.

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Confome DTU 59.1

#### Suportes novos

Betão e argamassa de cimento:

1. Aguardar até estar totalmente consolidado, no mínimo 30 dias.
2. Limpar o suporte de possíveis eflorescências com jato abrasivo.
3. Neutralizar as superfícies alcalinas.
4. Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.
5. Limpar o suporte de produtos estranhos.
6. Fixar os suportes inconsistentes com fixador adequado (Fijamont ou Emulsão Fixadora).
7. Aplicar massa nos defeitos do suporte (Plasmont Exteriores ou equivalente da gama Montó).

Ladrilhos porosos:

Fecha de Alta

24-12-2020

Versao

4 - 16/01/2025

1. Eliminar qualquer greta, furo ou irregularidades com Plasmont Exterior ou equivalente, da gama Montó.
2. Limpar a superfície antes de pintar.
3. É recomendável aplicar um primário antes de pintar, pela porosidade do ladrilho e, assim, evitar um elevado consumo de tinta.

#### Restauração e manutenção

1. Em superfícies pintadas, deve-se verificar a solidez e fixação da tinta, diagnosticar a sua natureza para evitar possíveis incompatibilidades, e eliminar pó e sujidade antes de voltar a pintar.
2. Eliminar completamente as tintas antigas em mau estado ou com má aderência.
3. Tratar os suportes com mofos com Monto Limpia Moho.
4. As superfícies brilhantes devem ser matizadas para garantir uma boa aderência.
5. Aplicar massa para Exteriores nos defeitos do suporte (ver na família PREPARAÇÃO DE FUNDOS as linhas correspondentes a massas em pó e massas preparadas, para realizar uma escolha adequada).

## MÉTODO DE USO

#### Conselhos de aplicação

- Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5 °C, nem superiores a 35 °C, ou com risco de chuva iminente.
- Não aplicar em pleno sol, nem em dias excessivamente húmidos.
- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Diluir o produto de acordo com a porosidade e o estado do suporte na primeira camada.
- Terminar com duas ou mais camadas levemente diluídas até obter cobrir completamente o suporte.

#### Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	10-20%
Rolo	10-20%

## SISTEMA

#### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Suporte com bolores ou fungos</b>			
<b>MAX</b>	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Texturado diluido	Montokril Texturado	Montokril Texturado
<b>STD</b>	Limpiar + Monto Limpia Moho + Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
<b>Tintas antigas em mau estado</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
<b>STD</b>	Eliminar + Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
<b>Suportes degradados</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
<b>STD</b>	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado
<b>Argamassa de cimento</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Montokril Texturado	Montokril Texturado
<b>STD</b>	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado Liso
<b>Tintas antigas em bom estado</b>			
<b>MAX</b>	Montokril Texturado diluido	Montokril Texturado	Montokril Texturado
<b>STD</b>	Montokril Texturado diluido		Montokril Texturado

Fecha de Alta

24-12-2020

Versao

4 - 16/01/2025

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

4 L, 12 L