504001

Fecha de Alta
14-07-2021
Versao
4 - 19/08/2024

MONTOSPRAY ACRILICO MATE

FAMILIA ESMALTES

LINHA SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIÇÃO E TIPO

Esmalte acrílico mate para decorar e proteger todos os tipos de superfícies. De elevada qualidade e resistência aos riscos, choques, impactos, UV e intempérie. Boa retenção do brilho e da cor. Acabamento uniforme e liso, resistente à sujidade (depois de seco).

USOS

Exterior / Interior
Metal
PVC,plástico (realizar um teste prévio de aderência)
Pedra Natural
Vidro e azulejo (realizar um teste prévio de aderência)
Papel e cartão
Ferro
Cimento
Tijolo
Aço
Madeira

PROPRIEDADES

Dureza
Secagem rápida
Resistência à abrasão, esfrega, impacto
Resistência aos riscos.
Resistência à intempérie
Excelente cubertura
Excelente nivelaçao
Fluxo/caudal controlado para acabamentos perfeitos
Aderência numa grande quantidade de superfícies
Resistente a temperaturas até 80 ºC

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	MONTOSPRAY ACRILICO MATE RAL9005
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto
Secagem tacto	10min
Repintado	30min
Cores	RAL 9005 (Preto), RAL 9010 (Branco)

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos
Madeira nova:
- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeira com um teor de humidade inferior a 12 %.
- Aplicar sobre madeira saudável, bem desengordurada, sem pó e seca.
- Lixamento e remoção de eventuais resíduos de cola em conjuntos e falhas de maquinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve primeiro ser lixada e o pó removido por escovagem ou qualquer outro meio mecânico.
- Proteger as áreas que não pretende pintar.
- Eliminar. em geral, os produtos com má aderência ou em mau estado.

Ferro, metais derivados e outros metais
- O suporte deve estar livre de matéria estranha e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Em superfícies enferrujadas, remover a ferrugem pelos meios habituais recomendados pela Monto em qualquer antioxidante fabricado pela nossa empresa e aplicar previamente o mesmo.
- Devemos proteger as áreas que não queremos pintar.
- Remoção geral de produtos com má aderência ou danificados

Obras (gesso, cimento e derivados, cartão):
- Remover produtos estranhos e/ou resíduos.
- A superfície deve ser desengordurada, limpa e seca.
- Eliminar possíveis eflorescências por métodos tradicionais.
- Eliminar, em geral, produtos com má aderência ou produtos em mau estado.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:
- Em qualquer caso, verifique a aderência sobre o verniz ou a tinta anterior e, em caso de dúvida, elimine-os.
- Em caso de dúvida, remova o verniz ou a tinta anterior.
- Se foram utilizados produtos de limpeza doméstica à base de silicone durante a manutenção, é aconselhável polir a madeira até à sua remoção completa.

Ferro e derivados esmaltados:
1. Sobre tintas em bom estado, lixar para abrir os poros e verificar se a aderência é perfeita.
2. Se as tintas estiverem em mau estado, removê-la por meios mecânicos ou químicos e proceder como num suporte novo.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Agitar o recipiente vigorosamente durante cerca de 2 min para homogeneizar o conteúdo na perfeição.
Fazer um teste de aplicação num local invisível.
Proteger as áreas que não devem ser pintadas.
Aplicar a uma distância de 25 cm a 30 cm do suporte em passagens leves e cruzadas.
Não aplicar o produto a temperaturas elevadas ou em superfícies expostas a forte insolação.
Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
Não aplicar com humidade relativa superior a 80 %.
Não utilizar a temperaturas inferiores a 15 ºC.
Quando terminar, esvaziar o conteúdo da cânula doseando com o recipiente invertido.
Rendimento aproximado por recipiente de 400 ml: 1 m2 a 2 m2 (duas demãos cruzadas)

Diluente para diluição e limpeza

Diluente 1406-05

Metodo de aplicaçao **Diluição orientativa**

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Plásticos			
MAX	Montospray Plásticos Primer	Montospray	Montospray
STD		Montospray	Montospray
Madeira			
MAX	Montospray Prirmer Universal	Montospray	Montospray
STD		Montospray	Montospray
Ferro, aço			
MAX	Montospray Cincado en Frío	Montospray	Montospray
STD	Montospray Primer Universal	Montospray	Montospray

Construção			
MAX	Montospray	Montospray	Montospray
STD		Montospray	Montospray

Tintas antigas em bom estado			
MAX	Montospray	Montospray	Montospray
STD		Montospray	Montospray

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 48 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.4 L