

MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS

**FAMILIA** ESMALTES**LÍNEA** SPRAY MULTISOORTE**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Imprimación transparente adherente puente de pintado de soportes de plásticos. Para pintado de partes plásticas de coches, muebles de jardín y plásticos duros en general.

USOS

Interior/Exterior

Plástico

Plásticos duros: Poliuretano(PUR), Poliestireno(PS), Poliamida(PA), Polipropileno modificado(EPDM), ABS, Fibra de vidrio, PVC,

PROPIEDADES

- Adherencia
- Secado rápido
- Fácil de aplicar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS TRANSPARENTE

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto 15min

Repintado 30min

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Debemos proteger las zonas que no deseemos pintar.

Restauración y mantenimiento

1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.

Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.

Proteger las áreas que no se van a pintar.

Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.

Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.

Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 5 - 6 m² (capas cruzadas) No dar más de 2 capas cruzadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406-05

MONTOSPRAY PRIMER PLASTICOS

Método de aplicación Dilución orientativa

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Plásticos			
MAX	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray
STD	Montospray Primer Plásticos		Gama Montospray

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L