

MONTOSPRAY BARNIZ ANTIDESLIZANTE

**FAMILIA** ESMALTES**LÍNEA** SPRAY MULTISOORTE**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Spray transparente basado en una laca acrílica modificada con partículas antideslizantes de acabado mate.

Mejora el antideslizamiento y reduce riesgo de caídas en superficies húmedas o con agua.

USOS

Exterior/Interior

Metal

Madera

Tela asfáltica

Vidrio y azulejo (realizar prueba de adherencia previa)

Terrazo

PVC y plástico (realizar prueba de adherencia previa)

PROPIEDADES

- Fácil y cómodo de aplicar
- Mate
- Fácil y rápido de aplicar
- Rápido secado
- Resistente al lavado
- Transparente
- Adherencia sobre una gran cantidad de superficies

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOSPRAY BARNIZ ANTIDESLIZANTE

Rendimiento aprox. por mano En función del uso del producto

Secado tacto 30min

Repintado 1-2h

Colores Transparente

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 12%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasada, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
- Proteger las zonas que no deseemos pintar.
- Eliminar en general, productos mal adheridos o en mal estado.

Hierro, metales derivados y otros metales

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.
- Sobre superficies oxidadas debemos eliminar el óxido mediante los medios habituales recomendados por Monto en cualquier antioxidante fabricado por nuestra Compañía y aplicar previamente el mismo.
- Debemos proteger las zonas que no deseemos pintar.
- Eliminar en general productos mal adheridos o en mal estado

MONTOSPRAY BARNIZ ANTIDESLIZANTE

Obra (yeso, cemento y derivados, cartón):

-Eliminar productos extraños y/o residuos.

-La superficie debe estar desengrasada, limpia y seca.

-Eliminar posibles eflorescencias mediante los métodos tradicionales.

-Azulejo y superficies esmaltadas: limpiar y desengrasar perfectamente la superficie

Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

-En cualquier caso comprobar la adherencia sobre el barniz o pintura anterior y en caso de duda eliminarlo.

-En caso de duda eliminar el barniz o pintura anterior

-Si durante su mantenimiento se han empleado productos de limpieza domésticos a base de siliconas es conveniente acuchillar la madera hasta su total eliminación.

Hierro y sus derivados esmaltados:

1. Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.

2. Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soporte nuevo.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el envase fuertemente durante aproximadamente 2 minutos para proceder a una perfecta homogeneización de su contenido.

Hacer pruebas de aplicación en lugar invisible.

Proteger las áreas que no se van a pintar.

Aplicar a una distancia entre 25-30 cm. del soporte en pasadas ligeras y cruzadas.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

No utilizar a temperaturas inferiores a 15°C.

Al acabar vaciar el contenido de la cánula dosificando con el envase boca abajo.

Rendimiento aproximado por envase de 400 ml 1,2 - 1,6 m² (dos capas cruzadas)

No se debe pisar antes de 24 horas de realizada aplicación.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1406-05

Método de aplicación **Dilución orientativa**

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Metal			
MAX	Montospray Barniz Antislip		Montospray Barniz Antislip
STD			Montospray Barniz Antislip
Madera			
MAX	Montospray Barniz Antislip		Montospray Barniz Antislip
STD			Montospray Barniz Antislip
Obra			
MAX	Montospray Barniz Antislip		Montospray Barniz Antislip
STD			Montospray Barniz Antislip

SEGURIDAD

MONTOSPRAY BARNIZ ANTIDESLIZANTE



No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 48 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.4 L