

MONTOTHERM MORTERO ACRILICO 70



FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE ESPECIFICOS / MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPTION ET NATURE

Mortier plastique en couche fine. Spécialement conçu pour obtenir d'excellents résultats dans le ravalement final du système MONTOTHERM. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

DESTINATION

Extérieur

Couche de renforcement du Système MONTOTHERM apprêtée avec MONTOTHERM Primer

PROPRIÉTÉS

Élasticité
 Imperméable
 Résistance aux agents atmosphériques
 Ne propage pas la flamme
 Couleurs solides à la lumière et aux intempéries
 Hydrofuge à effet rapide
 Avec conservateur anti moisissure
 Garantie : 5 ans après émission du certificat de Garantie par Pinturas Monto, SAU
 Il s'applique en une seule couche
 Grande dureté
 Ne jaunit pas
 Ne craquelle pas
 Perméable à la vapeur d'eau
 Bonne adhérence
 Consommation minimale pour la garantie: 2,1 Kg/m²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOTHERM MORTERO ACRILICO 70 BLANCO
Aspect	Rugueux
Densité	1,81 ± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	63 ± 1
Extraits secs en poids	80 ± 1
COV	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 0,79 g/l
Rendement approximatif par couche	0,48-0,55 m ² /Kg

Séc au touché	(20°C HR:60%): 4-6h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%): 24h
Couleurs	Blanc et couleurs de la Charte MONTOTHERM Eterna



PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Couche de renforcement du Système MONTOTHERM apprêtée avec MONTOTHERM Primer :

1. Attendre jusqu'à ce que la couche d'apprêt MONTOTHERM Primer ait entièrement séché.
2. Nettoyer la surface de substances qui pourraient en réduire l'adhérence.

Restauration et entretien

1. Éliminer totalement les anciens replâtrages du système d'isolation thermique existant sur les façades qui seraient en mauvais état ou incorrectement fixés.
2. En cas de détérioration du reste des couches du système d'isolation thermique existant, on procédera à son entière réparation en suivant les instructions du fabricant, avant d'appliquer le MONTOTHERM Mortero Acrílico.
3. Dans le cas où le système d'isolation thermique existant ne requiert pas un renouvellement total du replâtrage de finition, on pourra appliquer un revêtement de façades de qualité contenant un conservateur antimoisissure.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à le rendre parfaitement homogène.
- Il est nécessaire de préparer le support avec MONTOTHERM Primer de la même couleur pour éviter une absorption excessive et faire en sorte que la couleur soit uniforme.
- Le produit est fourni prêt à utiliser, mais il peut être appliqué légèrement dilué.
- Il s'étend habituellement à la truelle métallique, de préférence en acier inoxydable. On pourra aussi l'appliquer au moyen de matériels de projection appropriés tels que des pistolets pulvérisateur dotés de tuyaux en carbure de tungstène de la taille appropriée pour le passage de grosses particules abrasives.
- Une fois le produit appliqué à la truelle ou projeté, on pourra obtenir différents effets décoratifs, par friction sur la surface à l'aide d'une truelle en plastique, en acier ou en bois, humidifiée et toujours propre.
- Cette action se fait après un court laps de temps variable en fonction de la température et de l'humidité (0 à 15 minutes).
- En plaçant du ruban adhésif avant l'application et en l'enlevant avant que le produit ne sèche complètement, on pourra obtenir d'autres effets décoratifs. De cette façon le produit est « coupé », ce qui permet de combiner couleurs et formes.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ni supérieures à 30 °C.
- En cas d'utilisation du Mortero comme revêtement de sol sans système d'isolation thermique pour l'extérieur, il doit être appliqué nécessairement sur MONTOTHERM Primer, avec le rendu indiqué en FT.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Pistolet à crépir	0-15%
Truelle en plastique	0-5%
Truelle métallique	0-5%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Couche de renforcement du Système MONTOTHERM			
MAX	MONTOTHERM Primer diluido	MONTOTHERM Primer	MONTOTHERM Mortero Acrílico 70
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

192937

Fecha de Alta

31-08-2011

Versión

5 - 26/04/2024

MONTOTHERM MORTERO ACRILICO 70



NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

15.142 L, 25 L

Bases: 25 Kg, 12 L