

Fecha de Alta

12-12-2011

Versión

5 - 26/04/2024



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LÍNEA ESPECIFICOS/MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura al agua, empleada como imprimación de la capa de refuerzo previa a la aplicación del mortero de revoco del Sistema MONTOTHERM. Este producto contribuye a las certificaciones LEED®, BREEAM® y VERDE.

USOS

Exterior

MONTOTHERM Mortero adhesivo

Preparación e imprimación de la capa de refuerzo del Sistema MONTOTHERM

PROPIEDADES

- Adherencia
- No propaga la llama
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
- Buena aplicabilidad
- Excelente cubrición
- Elevada impermeabilidad y transpirabilidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOTHERM PRIMER BLANCO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,53 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	120 +/- 20 PO
Sólidos en volumen	43 ± 1
Sólidos en peso	64 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,89 g/l
Rendimiento aprox. por mano	6-9 m²/L

Secado tacto	(20°C HR:60%): 30-60min
Repintado	(20°C HR:60%): 6h
Colores	Blanco y colores de la carta MONTOTHERM Eterna

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Capa de refuerzo del Sistema MONTOTHERM:

1. Esperar hasta total fraguado (28 días mínimo).

Fecha de Alta

12-12-2011

Versión

5 - 26/04/2024

2. Limpiar el soporte de posibles sustancias que puedan mermar la adherencia.
3. Aplicar sobre superficies secas.

Restauración y mantenimiento**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas de MONTOTHERM Primer ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación Dilución orientativa

Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola	10-30%

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Capa de refuerzo del Sistema MONTOTHERM			
MAX	MONTOTHERM Primer diluido	MONTOTHERM Primer	MONTOTHERM Mortero Acrílico 70, MONTOTHERM Mortero Acrílico 120 ó MONTOTHERM Mortero Siloxano 120
STD			

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

15 L