

Fecha de Alta

12-12-2011

Versión

5 - 26/04/2024



FAMILLE REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

LIGNE ESPECIFICOS/MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture à l'eau utilisée comme impression pour la couche de renforcement avant l'application du mortier d'enduit du Système MONTOTHERM. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

DESTINATION

Extérieur

MONTOTHERM Mortero adhesivo

Préparation et impression de la couche de renforcement du Système MONTOTHERM

PROPRIÉTÉS

Adhérence

Ne propage pas la flamme

Élasticité suffisante pour accompagner les mouvements normaux du support

Application facile

Excellent pouvoir couvrant

Hautement imperméable et transpirable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color MONTOTHERM PRIMER BLANCO

Aspect lisse, mat

Densité 1,53 ± 0,05 kg/l

Viscosité 120 +/- 20 PO

Extraits secs en volume 43 ± 1

Extraits secs en poids 64 ± 1

COV Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 1,89 g/l

Rendement approximatif par couche 6-9 m²/L

Séc au touché (20°C HR:60%): 30-60min

Recouvrable / doublage (20°C HR:60%): 6h

Couleurs Blanc et couleurs du Nuancier MONTOTHERM Eterna

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Couche de renforcement du Système MONTOTHERM :

1. Attendre jusqu'à la prise totale (28 jours minimum).

Fecha de Alta

12-12-2011

Versión

5 - 26/04/2024

2. Nettoyer le support de toute substance susceptible de réduire l'adhérence.

3. Appliquer sur des surfaces sèches.

Restauration et entretien**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

- Agiter le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
- Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support pour la première couche.
- Terminer par une ou plusieurs couches MONTOTHERM Primer légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.
- Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5°C ni sur surfaces exposées à fort ensoleillement.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet	10-30%

SYSTÈME**Traitement par type de support**

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Couche de renforcement du Système MONTOTHERM			
MAX	MONTOTHERM Primer diluido	MONTOTHERM Primer	MONTOTHERM Mortero Acilico 70, MONTOTHERM Mortero Acilico 120 ó MONTOTHERM Mortero Siloxano 120
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

15 L