

MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 150 BLANCO



FAMILIA REVESTIMIENTOS DE FACHADAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA ESPECIFICOS / MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Revestimiento al siloxano en capa fina. Especialmente formulado para conseguir excelentes resultados en el revoque final del Sistema MONTO thêrm. Este producto contribuye a las certificaciones LEED®, BREEAM® y VERDE.

USOS

Exterior

Capa de refuerzo del Sistema MONTO thêrm imprimada con MONTO thêrm Primer

PROPIEDADES

- Elasticidad
- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- Hidrofugante de efecto rápido
- Garantía: 10 años previa emisión del certificado de garantía por Pinturas Monto SAU.
- Se aplica en una capa
- Excelente Dureza
- No amarillea
- No Cuarteo
- Transpirable al vapor de agua
- Buena adherencia
- Efecto fachada autolimpiable, repele el agua y la suciedad
- Consumo mínimo para garantía: 2,5 Kg/m²



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 150 BLANCO
Acabado	Rugoso
Peso específico	1,79 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	63 ± 1
Sólidos en peso	80 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010): 0,95 g/l
Rendimiento aprox. por mano	0,4-0,5 m ² /Kg
Secado tacto	(20°C HR:60%): 4-6h
Repintado	(20°C HR:60%): 24h
Colores	Blanco y colores de la Carta MONTO thêrm Eterna

MONTOTHERM MORTERO SILOXANO 150 BLANCO



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Capa de refuerzo del Sistema MONTOTHERM imprimada con MONTOTHERM Primer:

1. Esperar hasta el total secado de la capa de imprimación MONTOTHERM Primer.
2. Limpiar la superficie de sustancias que puedan mermar la adherencia.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia 6 PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección).
5. Tratar con Monto limpia moho los soportes con moho.
6. En soportes absorbentes debe sellarse la superficie con revestimiento liso del mismo color.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Es aconsejable preparar el soporte con Montokril liso del mismo color para evitar una excesiva absorción y dar uniformidad de color.
- El producto se suministra listo para su uso aunque puede aplicarse ligeramente diluido.
- Se aplica habitualmente a llana metálica, preferentemente de acero inoxidable, aunque es habitual el proyectarlo mediante tirolesa o equipos de proyección adecuados como pistolas de goteo con calderín o tolva y boquillas de carburo-tungsteno del tamaño adecuado para el paso de partículas gruesas abrasivas de 4mm de diámetro.
- Una vez aplicado a llana o proyectado se consiguen efectos decorativos, mediante fricción sobre la superficie, con una llana de madera o acero humedecida y siempre limpia.
- Esta acción se realiza transcurrido un corto espacio de tiempo variable en función de la temperatura y humedad (0 a 15 minutos).
- Efectos espectaculares se consiguen, colocando cintas adhesivas previamente a la aplicación y eliminándolas antes de que el producto seque totalmente. De este modo "cortamos" el producto y podemos combinar colores y formas.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C.
- En caso de utilizar el Mortero como capa de acabado sin sistema de aislamiento térmico por el exterior, se aplicará necesariamente sobre MONTOTHERM Primer, con el rendimiento indicado en FT.
- No lavar hasta pasados 25-30 días.

Disolvente para dilución y limpieza

AGUA

Método de aplicación Dilución orientativa

Llana	0-5%
Pistola gotelé	0-5%
tirolesa	0-15%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Limpiar + Monto limpia moho	MONTOTHERM Primer diluido	MONTOTHERM Mortero Siloxano 150 + Monto aditivo con conservante antimoho
STD	Limpiar + Monto limpia moho		MONTOTHERM Mortero Siloxano 150 + Monto aditivo con conservante antimoho
Obra nueva			
MAX	MONTOTHERM Primer diluido		MONTOTHERM Mortero Siloxano 150



STD		MONTA thêrm Mortero Siloxano 150	
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Fijamont, Emulsión Fijadora	MONTA thêrm Primer diluido	MONTA thêrm Mortero Siloxano 150
STD	Eliminar + MONTA thêrm Primer diluido		MONTA thêrm Mortero Siloxano 150
Tela asfáltica			
MAX	MONTA thêrm Primer diluido		MONTA thêrm Mortero Siloxano 150
STD			MONTA thêrm Mortero Siloxano 150
Soportes deleznales			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	MONTA thêrm Primer diluido	MONTA thêrm Mortero Siloxano 150
STD	MONTA thêrm diluido		MONTA thêrm Mortero Siloxano 150

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

25 Kg