

PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO BLANCO


FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LIGNE MASILLAS EN POLVO

DESCRIPTION ET NATURE

Mortier en poudre sur base de ciment, pour réparations de maçonnerie et rejuntados, où on souhaite un blanc fini.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Enduits

PROPRIÉTÉS

Dureté

Finition d'épaisseur moyenne à élevée

Prise rapide

Toucher lisse

Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO BLANCO

Rapport de mélange 375 ml de agua por kg de masilla

Aspect Mat

 Densité $2,91 \pm 0,05$ kg/l

 Extraits secs en volume 100 ± 1

 Extraits secs en poids 100 ± 1

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

Séc au touché (20°C HR:60%):2h

Recouvrable / doublage (20°C HR:60%):24h

Couleurs Blanc

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

- Mortier ciment et plâtre :
- Vérifier l'aptitude du CIMENT BLANC sur le support.
- Attendre jusqu'à total forgé, avant l'application de de celui fini.
- Nettoyer le support de possibles efflorescences, ainsi que neutraliser les surfaces alcalines.
- Dans des surfaces excessivement polies, lijar pour ouvrir le pore.
- Nettoyer le support produits étranges et/ou résidus.
- Ouvrir de possibles fentes ou fissures jusqu'à fonds assaini, éliminer la poussière produite par cepillo ou brosse et appliquer CIMENT BLANC comme il est indiqué dans les paragraphes Systèmes Application et Application.
- Dans des surfaces excessivement fragiles, avant de masillar, fixer avec ce qui est fijador adéquat (voir famille 6)

Restauration et entretien

Éliminer du support des produits étranges mal adhérents ou en état mauvais, ouvrir le pore, le cas d'être fermé, au moyen de ponçage ou d'un autre un demi - mécanicien. Vérifier attachement et traiter comme sur les FONDOS nouveaux.

MODE D'EMPLOI
Conseils d'application

- Utiliser pour sa dilution eau propre, non contaminée.

PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO BLANCO

- Au moyen des outils indiqués dans le système d'application, les nettoyages et désoxydés.
- Chercher sur les supports fragiles avec Fijamont, Émulsion Fijadora ou Fijalite.
- Repinter une fois passé le temps indiqué. Puisque celui-ci dépend l'humidité, la température et la grosseur de la couche, non la obturation du papier sablé nous indiquera que le produit se trouve dans des conditions pour convenir.

Diluant d'application et de nettoyage

Méthode d'application

Spatule

Palette

Taloche

Indications de dilution

375 ml de agua por kg de masilla

375 ml de agua por kg de masilla

375 ml de agua por kg de masilla

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Chantier			
MAX	Cemento blanco	Fijador (Emulsión Fijadora, Fijamont)	Familia 1, 2 y 4
STD			

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

1.5 Kg