

PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO BLANCO

**FAMILIA** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LINHA** MASILLAS EN POLVO**DESCRIÇÃO E TIPO**

Argamassa em pó à base de cimento, para reparações de alvenaria e selagem, que requeiram um acabamento branco.

USOS

Exterior / Interior

Afagados com massa fina

PROPIEDADES

Dureza

Acabamentos de espessura média e alta

Cura rápida

Toque suave

Boa aderência

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO BLANCO

Proporção de mistura 375 ml de agua por kg de masilla

Tempo de vida da mistura 2 h

Acabamento Mate

Peso específico $2,91 \pm 0,05$ kg/lSólidos em volume 100 ± 1 Sólidos em peso 100 ± 1

Rendimento aprox. por demão Em função do uso do produto

Secagem tacto (20°C HR:60%):2h

Repintado (20°C HR:60%):24h

Cores Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Argamassa de cimento/gesso:

Verificar a idoneidade da CEMENTO BLANCO no suporte.

Aguarde até estar totalmente consolidado.

Limpar o suporte de possíveis eflorescências e neutralizar as superfícies alcalinas.

Em superfícies excessivamente polidas, lixar para abrir os poros.

Limpar o suporte de produtos e/ou resíduos estranhos.

Abrir quaisquer fendas ou fissuras até que a superfície esteja limpa, remover o pó produzido pelo pincel ou escova e aplicar CEMENTO BLANCO ou enchimento como indicado nas secções Sistemas de Aplicação e Aplicação.

- Em superfícies excessivamente finas antes de aplicar a massa, fixar com o fixador apropriado: Emulsão Fixadora, Fijamont, Fijalite.

Restauração e manutenção

Eliminar do suporte produtos estranhos com má aderência ou em mau estado, abrir o poro caso esteja fechado utilizando lixagem ou outro meio mecânico. Comprovar a aderência e tratar como se fosse uma superfície nova.

PLASMONT BRICOLAGE CEMENTO BLANCO

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Usar água limpa e não contaminada para diluição.
- Utilizar as ferramentas indicadas no sistema de aplicação, limpas e desoxidadas.
- Fixação de suportes friáveis com Fijamont, Emulsão Fixadora ou Fijalite.
- Repintar depois de transcorrido o tempo indicado. Como depende da humidade, temperatura e espessura da camada, o não entupimento da lixa indicará que o produto está pronto para prosseguir.

Diluyente para diluição e limpeza

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Espátula	375 ml de agua por kg de masilla
Espátula	375 ml de agua por kg de masilla
Paleta	375 ml de agua por kg de masilla

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
construção			
MAX	Cemento blanco	Fijador (Emulsión Fijadora, Fijamont)	Familia 1, 2 y 4
STD			

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

1.5 Kg