

501303

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

15 - 19/08/2024

# MONTOXYL CLASSIC SATINADO

**MONTO**  
profesional

**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** PROTECTORES (SINTÉTICOS)

## DESCRIPTION ET NATURE

Traitement protecteur du bois, satiné, pour finitions pore ouvert, en couleur. Hydrofuge. Ce produit contribue aux certifications LEED®, BREEAM® et VERDE.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

## PROPRIÉTÉS

Hydro-repoussante

Pénétrant

Protection au support

Résistance aux agents atmosphériques

Protection soleil et pluie

Donne des finitions de pore ouvert

Protection maximale en extérieur si on l'applique sur Montoxyl Fondo Coloreado

Autant indispensable pour le bois que les antioxydants pour le fer

Ne craquelle pas

Ne forme pas de cloques

Perméable à la vapeur d'eau

Sans odeur une fois sec

Microporeux

Rehausse le veinage naturel du bois

Resiste aux U.V.

Classement de réaction au feu de: C-s1,d0 selon la norme UNE-EN 13501-1



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL CLASSIC SATINADO TR
Aspect	Satiné
Densité	0,86± 0,05 kg/l
Viscosité	60 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	28± 1
Extraits secs en poids	36± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 385,70 g/l
Rendement approximatif par couche	8-12 m <sup>2</sup> /L

# MONTOXYL CLASSIC SATINADO

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 4-10h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 24h
Couleurs	Base: TR900, Carta Montoxyl, Pino 910, Roble 920, Nogal 930, Palisandro 940,

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Bois neufs :

1. A l'extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
2. Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
3. Appliquer sur du bois dont la teneur en humidité est inférieure à 20 %.
4. Appliquer sur du bois sain, bien dégraissé, dépolvé et sec.

Vieux bois :

1. Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
2. Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolvé par brossage ou tout autre moyen mécanique.
3. À l'extérieur, protéger le bois avec Antiworm Klearxyl Di des attaques d'algues, de champignons et de xylophages.
4. Par pulvérisation, le moyen d'application le plus recommandé est le système Airless.

En appliquant MONTOXYL CLASSIC SATIN dans les conditions exposées et en suivant les instructions de restauration et d'entretien, le produit peut fournir au bois une protection contre la résistance maximale observée jusqu'à 7 ans. Toujours en fonction de l'emplacement/zone, des conditions et des attaques auxquelles le bois vernis est soumis.

### Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

1. S'ils ont été vernis avec des Lasures de type Montoxyl Mat ou Satin, enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières résultant du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
2. S'ils ont été vernis avec des protecteurs élastiques et pénétrants, comme Montoxyl Ultra, enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer la poussière résultant du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
3. À l'extérieur, protégez le bois avec Antiworm Klearxyl Di des attaques d'algues, de champignons et de xylophages.
4. S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés tels que Vernis Synthétique Universel Mat, Satiné ou Brillant, Vernis Voilier, Vernis Haute Montagne ou similaire, enlever par décapage avec Quitamont Universel ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf s'il a des cloques, un décollement des bords ou des fissures se sont produits. Si la surface est en bon état, poncer légèrement, enlever la poussière issue du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
5. S'ils ont été préalablement vernis avec des vernis celluloseux ou des polyuréthanes, les enlever par décapage avec Quitamont Universal (Code : 3510) ou par des moyens mécaniques et procéder comme pour du bois neuf.
6. S'ils ont été émaillés avec Montosintetic, Marisma, Luxatín ou émail synthétique similaire, enlever par décapage avec Quitamont Universal ou par des moyens mécaniques et procéder comme pour du bois neuf.
7. Dans les pièces déjà vernies avec MONTOXYL CLASSIC SATIN et afin de conserver toute leur efficacité protectrice, il est conseillé de vérifier périodiquement l'état/aspect des surfaces. Si des détériorations sont constatées, dues à des chocs et/ou rayures, etc. Nous recommandons de nettoyer et poncer la zone endommagée et de la revernir avec MONTOXYL CLASSIC SATINADO.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Appliquer en réserve et étaler le plus possible (couches fines)

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Pour finir la couleur sans augmenter la pigmentation, appliquez le TR 900

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1402-01

### Méthode d'application

Brosse

### Indications de dilution

Usa

# MONTOXYL CLASSIC SATINADO

Rouleau	Uso
Pistolet air less	Uso
Pistolet air mix	Uso
Pistolet aérographe	Uso
Turbo basse pression	Uso
Immersion	Uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien extérieur</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Color
<b>STD</b>	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Incolor/Color
<b>Bois neuf/ancien- intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Classic Fondo Color		Montoxyl Classic Satinado Color
<b>STD</b>	Montoxyl Classic Fondo Color		Montoxyl Classic Satinado Incolor/Color
<b>Bois peint ou vernis</b>			
<b>MAX</b>	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Color
<b>STD</b>	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Classic Fondo Color	Montoxyl Classic Satinado Incolor/Color

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.375 L, 0.75 L, 2.5 L, 5 L, 10 L