

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

7 - 19/08/2024



FAMILLE MADERA

LIGNE ACEITES

DESCRIPTION ET NATURE

Mélange d'huiles naturelles pour nourrir et protéger les bois non vernis.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Peut être utilisé par le grand public

PROPRIÉTÉS

Confort d'application

Pénétrant

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Protège des champignons et des bactéries

Ne forme pas de pellicule

Supporte les changements climatiques brusques

Renforcé avec filtre U.V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color ACEITE DE TECA

Aspect Transparent

Densité 0,81 ± 0,05 kg/l

Extraits secs en volume 49 ± 1

Extraits secs en poids 53 ± 1

Rendement approximatif par couche 10-20 m²/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 24-48h

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): > 30min

Couleurs Miel

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 20 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre moyen mécanique.
- Par pulvérisation, le moyen d'application le plus recommandé est le Système Airless.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Color, éliminer les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières issues du ponçage et procéder comme pour un bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés tels que des Vernis Synthétiques ou Similaires, enlever par décapage avec Quitamont Universal ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf.

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

7 - 19/08/2024

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Enlever les restes de produits étrangers, de graisse, de saleté ou les restes de vernis à pores fermés.
 Pour éliminer la graisse et la plupart des saletés, lavez avec un détergent dans de l'eau et laissez sécher.
 Pour enlever les peintures ou vernis, décaper ou utiliser des moyens mécaniques.
 Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.
 Un pré-ponçage avec du papier de verre fin est toujours conseillé.
 Appliquer généreusement, de préférence au pinceau ou au rouleau, en laissant l'excédent de produit.
 Laissez passer environ 30 minutes et retirez l'excédent avec un chiffon qui ne laisse pas de fils et repeignez.
 Pour des finitions exquises, prévoyez au moins 4 heures entre les couches et le ponçage.
 Plus tard, donnez une seconde main.
 Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.
 Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.
 Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0
Rouleau	0
Pistolet air less	0
Pistolet air mix	0
Pistolet aérographe	0
Turbo basse pression	0

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) extérieur			
MAX	Eliminar totalmente, Lijado + Aceite de Teca	Lijado + Aceite de Teca	Lijado + Aceite de Teca
STD	Eliminar totalmente, Lijado + Aceite de Teca		Aceite de Teca
Bois neuf/ancien int/ext			
MAX	Lijado+Aceite de Teca	Lijado+Aceite de Teca	Lijado+Aceite de Teca
STD	Aceite de Teca		Aceite de Teca
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Lijado+Aceite de Teca	Lijado+Aceite de Teca	Lijado+Aceite de Teca
STD	Aceite de Teca		Aceite de Teca

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Fecha de Alta

30-10-2008

Versión

7 - 19/08/2024

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 5 L