

# BARNIZ PARQUET ACQUA MATE



**FAMILIA** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LÍNEA** PARQUET (AGUA)

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Barniz poliuretano al agua, mate y transparente, uso para el barnizado de maderas donde se desee buena resistencia al roce y a los detergentes. Producto de interiores.

## USOS

Interior  
Madera  
Parquet

## PROPIEDADES

- Dureza
- Buena lavabilidad
- Transparencia
- Incoloro
- Acabado liso
- Válido como fondo y acabado
- Acabados con gran poder de relleno
- Al agua
- Inodoro una vez seco
- Buena adherencia

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	BARNIZ PARQUET ACQUA MATE
Acabado	Mate
Peso específico	1,02± 0,05 kg/l
Viscosidad	50 +/- 5 SG
Sólidos en volumen	28± 1
Sólidos en peso	30± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	12-16 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1-2h
Repintado	(20°C HR: 60%): 12-24h
Colores	Transparente

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengradas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico

### Restauración y mantenimiento

Maderas barnizadas o pintadas:

# BARNIZ PARQUET ACQUA MATE

- Si han sido barnizadas con Montoxyl color (cod. 1300) : Eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas con barnices de poro cerrado como Barniz Sintético Universal Mate (cod.1350), Satinado (cod. 1360), o Brillante (cod.1370) Barniz Velero (cod. 1380), Barniz Alta Montaña (cod. 1385) o similares, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas..
- Si han sido barnizadas con barnices celulósicos o poliuretanos, eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido esmaltadas con esmalte sintético (Montosintético (cod. 2020, cod. 2024), Marisma (cod. 2010, cod.2014), luxatín (cod. 2028) o similares) eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre sustratos limpios y secos.

Aplicar siguiendo las diluciones recomendadas en el apartado Sistemas de Aplicación.

Lijar previamente para garantizar una buena penetración e igualación sobre la madera.

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedades relativas superiores al 80%

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

#### Método de aplicación

Brocha

Rodillo

Pistola air less

Pistola aerográfica

#### Dilución orientativa

Fondo: 10-20%. Acabado: 0-5%

Fondo: 10-20%. Acabado: 0-5%

Fondo: 10-20%. Acabado: 5-20%

Fondo: 10-20%. Acabado: 5-20%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Madera barnizada poro abierto</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
<b>STD</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
<b>Madera poro cerrado</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Montoxyl Fondo	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
<b>STD</b>	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
<b>Madera interior</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Fondo	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
<b>STD</b>	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Decapar+Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
<b>Parquet</b>			
<b>MAX</b>	Montoxyl Fondo	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate
<b>STD</b>	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate	Barniz Parquet Poliuretano al Agua Mate

# BARNIZ PARQUET ACQUA MATE

## SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

## NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

## FORMATOS

0.75 L, 4 L