

MONTOXYL LASURE ACQUA MATE



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LÍNEA PROTECTORES (AGUA)

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Lasur protector para madera al agua, con filtro UV. Tratamiento a poro abierto con fácil mantenimiento, genera una película elástica protectora y transpirable con excelente resistencia a la intemperie.

USOS

Exterior/Interior

Para máxima protección acabar en color

Preferiblemente sobre mano de fondo

Recomendado en alta montaña y zonas costeras para acabados poro abierto, repintables Lasure Acqua.

PROPIEDADES

- Poder de penetración
- Proporciona acabados de poro abierto
- No necesita ser lijado, pero si se quiere lijar, se hace fácilmente una vez seco
- N° de manos recomendadas: 2 a 3 manos sobre madera nueva. 1 a 2 como mantenimiento
- No amarillea
- No Cuarteo
- No forma ampollas
- Transpirable al vapor de agua
- Inodoro una vez seco
- Soporta cambios climáticos fuertes
- Flexible
- Microporoso
- Destaca el veteado natural de la madera
- Resistencia U.V.
- Diluido puede ser usado como fondo, nutriendo la madera
- No aplicar sobre soportes blancos, puede amarillearlos ligeramente, aunque no altera las propiedades del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQUA MATE
Acabado	Mate
Peso específico	0,97 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	180 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	23 ± 1
Sólidos en peso	26 ± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	10-16 m²/L

Secado tacto	(20°C HR:60%):2-4h
Repintado	(20°C HR:60%):12-24h
Colores	Base: TR 900 Cartas Montoxyl y Madera 100. Sistemas Montomix (máx 5%).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Maderas nuevas:

######

MONTOXYL LASURE ACQUA MATE

MAX	Montoxyl Lasure Acqua o Montoxyl Fondo	Montoxyl Lasure Acqua	Montoxyl Lasure Acqua
STD	Montoxyl Lasure acqua o Montoxyl Fondo		Montoxyl Lasure Acqua

Madera pintada o barnizada

MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Montoxyl Lasure Acqua Color
STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Lasure Acqua Color	Montoxyl Lasure Acqua Incoloro/Color

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L