

# MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



**FAMILLE** MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

**LIGNE** PROTECTORES (AGUA)

## DESCRIPTION ET NATURE

Lasur protecteur pigmenté pour bois à base d'eau. Traitement à pores ouverts et facile d'entretien, génère un film élastique protecteur et respirant, avec une excellente résistance aux intempéries. Colorable en système tintométrique.

## DESTINATION

Extérieur/intérieur

Bois

Recommandé en haute montagne et dans les zones côtières pour des finitions pore ouvert pouvant se repeindre avec Lasure Acqua

## PROPRIÉTÉS

- Application facile
- Ne jaunit pas
- Ne craquelle pas
- Ne forme pas de cloques
- Pouvoir couvrant
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans odeur une fois sec
- Supporte les changements climatiques brusques
- Flexible
- Microporeux
- Rehausse le veinage naturel du bois
- Resiste aux U.V.
- Dilué il peut être utilisé en tant que fond, nourrissant le bois
- Retarde la putréfaction

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO
Aspect	Semi-mat
Densité	1,24± 0,05 kg/l
Viscosité	40 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	34± 1
Extraits secs en poids	48± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 130,00 g/l
Rendement approximatif par couche	8-12 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 12-24h
Couleurs	Système tintométrique , cartes NCS et RAL Base TR (20) Base BL (103)
Classification	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Bois neufs :

# MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 20 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre moyen mécanique.

## Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec des lasures à pores ouverts comme le Vernis Lasure Acqua ou la couleur Montoxyl : Enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières issues du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés ou similaires, poncer soigneusement et si nécessaire enlever par décapage avec Quitamont Universal ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis cellulosiques ou polyuréthanes, les enlever par décapage avec Quitamont Universal (code 3510) ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été émaillés avec des émaux synthétiques, les enlever par décapage avec Quitamont Universal (code 3510) ou par des moyens mécaniques, poncer jusqu'à atteindre le bois et procéder comme pour du bois neuf.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Appliquer sur des supports propres et secs.

Appliquer en suivant les dilutions recommandées dans la section Systèmes d'application.

Poncer préalablement pour assurer une bonne pénétration et un bon nivellement sur le bois.

Dans la première couche, il est conseillé d'appliquer de préférence une couche de fond avec Lasure Acqua Primer. Montoxyl Fondo convient également.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-15%
Rouleau	0-15%
Pistolet	10-25%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Bois neuf/ancien extérieur</b>			
<b>MAX</b>	Decapar y/o Anticarcoma Klearxyl Di	Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
<b>STD</b>	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
<b>Bois neuf/ancien- intérieur</b>			
<b>MAX</b>	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
<b>STD</b>	Decapary/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
<b>Bois peint ou vernis</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
<b>STD</b>	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado

# MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.75 L, 4 L