

BARNIZ SINTETICO SATINADO


FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis uretanado transparent de pore fermé et fini satinado, caractérisé par sa dureté, élasticité et brochabilidad

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Traitement du bois

Peut être utilisé par le grand public

PROPRIÉTÉS

Dureté
 Élasticité
 Filmogène
 Bonne lavabilité
 Pénétrant
 Résistance au jaunissement
 Résistance chimique
 Application facile
 Séchage rapide
 Sans odeur une fois sec
 Bonne adhérence
 AFNOR: T. 30.0003-FAMILIA I CLASE 4a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO SATINADO INCOLORO
Aspect	Satiné
Densité	0,92 ± 0,05 kg/l
Viscosité	170 +/- 15 SG
Extraits secs en volume	53 ± 1
Extraits secs en poids	59 ± 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m²/L

Séc au touché	(20°C HR:60%):1-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24h
Couleurs	Base: transparent

PRÉPARATION DU SUPPORT
Supports neufs

Bois neufs :

- Côté extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 12 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre

BARNIZ SINTETICO SATINADO

moyen mécanique.

- Un apprêt avec Montoxyl Fondo est recommandé.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec l'Apprêt Montoxyl (Code : 1301), enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières résultant du ponçage et procéder comme pour un bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec Montoxyl Color (Code : 1300), enlever les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières résultant du ponçage et procéder comme pour un bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés tels que le Vernis Synthétique Universel Mat (Réf. : 1350), Satiné (Réf. : 1360) ou Brillant (Réf. : 1370), Vernis Voilier (Réf. : 1380), Vernis Haute Montagne (Réf. : 1380). 1385) ou similaire, enlever par décapage avec Quitamont Universal (Code : 3510) ou par des moyens mécaniques et procéder comme pour du bois neuf en cas de cloques, décollements de chants ou fissures. Si la surface est en bon état, poncez légèrement, enlevez la poussière issue du ponçage et procédez comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis celluloseux ou des polyuréthanes, les enlever par décapage avec Quitamont Universal (Code : 3510) ou par des moyens mécaniques et procéder comme pour le bois neuf, en cas de cloques, décollements de bords ou fissures. Si la surface est en bon état, poncez légèrement, enlevez la poussière issue du ponçage et procédez comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été émaillés avec de l'email synthétique (Code Montosintetic : 2020, 2024), Marisma (Code : 2010, 2014), Luxatín (Code : 2028) ou similaire, enlever par décapage avec Quitamont Universal (Code : 3510) ou mécaniquement. moyens et procéder comme pour du bois neuf.
- Côté extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Dans tous les cas, l'adhérence sur les anciennes peintures doit être vérifiée.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

Diluir adecuadamente la primera mano para conseguir una buena penetración en el sustrato.

Puede aplicarse sin necesidad de lijar entre manos, aunque es conveniente proceder a un suave lijado con el fin de garantizar una perfecta adherencia y sobre todo en el caso de maderas con tendencia a repelo.

Así mismo para obtener un acabado sedoso es conveniente también lijar antes de la última mano.

Se aconseja imprimir previamente con Montoxyl Fondo (Cód: 1301).

No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.

No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

Caso de tinter este producto, utilizarlo mejor como fondo, siguiendo el sentido de las vetas y diluyendo convenientemente.

Homogeneizar regularmente durante el proceso de pintado.

El tintado aumenta considerablemente su resistencia a los U.V.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401-02

Méthode d'application

Brosse, rouleau ou pistolet

Indications de dilution

Al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf / ancien int / ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color
Bois vernis pore ouvert			
MAX	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	A l'exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di		Barniz Sintético Univ. Satinado Color

BARNIZ SINTETICO SATINADO

Bois pore fermé

MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Univ. Satinado Color	Barniz Sintético Univ. Satinado Incoloro/Color

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.125 L

Bases: 0.375 L, 0.75 L, 4 L