

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

9 - 20/08/2024



FAMILLE MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LIGNE BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis uretané transparent, pore fermé et fini brillant, caractérisé par sa dureté, élasticité et facilité d'application.

DESTINATION

Extérieur/intérieur

Traitement du bois

Peut être utilisé par le grand public

PROPRIÉTÉS

Dureté
Élasticité
Filmogène
Bonne lavabilité
Pénétrant
Résistance au jaunissement
Résistance chimique
Application facile
Séchage rapide
Sans odeur une fois sec
Bonne adhérence
AFNOR: T. 30.0003-FAMILIA I CLASE 4a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO BRILLO
Aspect	Brillant (140 $\pm$ 5 UNE-48026 a 60°)
Densité	0,88 $\pm$ 0,05 kg/l
Viscosité	120 $\pm$ 15 SG
Extraits secs en volume	56 $\pm$ 1
Extraits secs en poids	59 $\pm$ 1
COV	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010):400,00 g/l
Rendement approximatif par couche	12-16 m ² /L

Séc au touché	(20°C HR:60%):2-4h
Recouvrable / doublage	(20°C HR:60%):24h
Couleurs	Fond : Transparent. Système Montomix. Montotinte universelle max 5%.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

- Côté extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 12 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.

- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépolé par brossage ou tout autre moyen mécanique.
- Un apprêt avec Montoxyl Fondo (Code : 1301) est recommandé.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis au Lasureporo ouvert, éliminer les produits étrangers, éliminer les zones mal adhérentes ou en mauvais état, poncer légèrement, éliminer les poussières résultant du ponçage et procéder comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis à pores fermés, les enlever par décapage ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf en cas de cloques, décollements de chants ou fissures. Si la surface est en bon état, poncez légèrement, enlevez la poussière issue du ponçage et procédez comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été vernis avec des vernis celluloseux ou des polyuréthanes, les enlever par décapage ou à l'aide de moyens mécaniques et procéder comme pour le bois neuf, en cas d'apparition de cloques, de décollements de chants ou de fissures. Si la surface est en bon état, poncez légèrement, enlevez la poussière issue du ponçage et procédez comme pour du bois neuf.
- S'ils ont été émaillés avec de l'émail synthétique, les enlever par décapage ou par moyen mécanique et procéder comme pour du bois neuf.
- Côté extérieur, protéger le bois avec Klearxyl Di Antiworms des attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Dans tous les cas, l'adhérence sur les anciennes peintures doit être vérifiée.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Diluez correctement la première couche pour obtenir une bonne pénétration dans le support.

Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se décoller.

De même, pour obtenir une finition soyeuse, il est également conseillé de poncer avant la dernière couche.

Il est conseillé d'appliquer au préalable une couche de fond avec Montoxyl Fondo (Code : 1301).

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire.

Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Si vous colorez ce produit, utilisez-le de préférence comme fond, en suivant le sens du grain et en le diluant de manière appropriée.

Homogénéiser régulièrement pendant le processus de peinture.

La teinture augmente considérablement sa résistance aux U.V.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1401-02

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse, rouleau ou pistolet Al uso

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois neuf / ancien int / ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color
Bois pore fermé			
MAX	Al exterior: Decapar + Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color

Fecha de Alta

28-12-2007

Versión

9 - 20/08/2024

STD Al exterior: Decapar + Anticarcomas Barniz Sintético Universal Brillo Color Barniz Sintético Universal Brillo Color
Klearxyl Di

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.125 L

Bases: 0.375 L, 0.75 L, 4 L