

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

9 - 20/08/2024



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA BARNICES (SINTÉTICOS)

DESCRIÇÃO E TIPO

Verniz uretanado transparente de poro fechado e acabamento brilhante, caracterizado pela sua dureza, elasticidade e facilidade de aplicação com trincha.

USOS

Exterior / Interior

Tratamento da madeira

Para uso do publico em geral

PROPRIEDADES

Dureza
Elasticidade
Fime homogéneo
Boa lavabilidade
Poder de penetração
Resistência ao amarelecimento
Resistencia química
Boa aplicabilidade
Secagem rapido
Sem cheiro quando seca
Boa adérenca
AFNOR: T. 30.0003-FAMILIA I CLASE 4a

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	BARNIZ SINTETICO BRILLO
Acabamento	Brillo (140+ -5 UNE-48026 a 60°)
Peso especifico	0,88± 0,05 kg/l
Viscosidade	120 +/- 15 SG
Sólidos em volume	56± 1
Sólidos em peso	59± 1
VOC	Cat. e/BD 500/400 (2007/2010): 400,00 g/l
Rendimento aprox. por demão	12-16 m²/L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 2-4h
Repintado	(20°C HR 60%): 24h
Cores	Base: Transparente. Sistema Montomix. Universal Montotinte máximo 5%.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Novas madeiras:

- No exterior proteger a madeira com Klearxyl Di Antiworms do ataque de fungos e insectos xilófagos.
- O suporte deve estar livre de produtos e/ou resíduos estranhos.
- Aplicar em madeira com teor de humidade inferior a 12%.
- Aplicar sobre madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

9 - 20/08/2024

- Lixe e elimine possíveis vestígios de cola nas montagens e erros de usinagem.
- Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deverá ser previamente lixada e o pó removido com escovação ou qualquer outro meio mecânico.
- Recomenda-se a aplicação de primário com Montoxyl Fondo (Cód.: 1301).

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

- Se tiverem sido envernizadas com Lasureporo aberto, remover produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e proceder como na madeira nova.
- Se tiverem sido envernizadas com vernizes de poros fechados, removê-las por decapagem ou por meios mecânicos e proceder como para a madeira nova se ocorrerem bolhas, levantamento de arestas ou fissuras. Se a superfície estiver em bom estado, lixar levemente, retirar o pó resultante do lixamento e proceder como na madeira nova.
- Se tiverem sido envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, removê-los por decapagem ou por meios mecânicos e proceder como para madeira nova, caso tenham ocorrido bolhas, levantamento de arestas ou fissuras. Se a superfície estiver em bom estado, lixar levemente, retirar o pó resultante do lixamento e proceder como na madeira nova.
- Se tiverem sido esmaltados com esmalte sintético, removê-los por decapagem ou por meios mecânicos e proceder como para madeira nova.
- No exterior proteger a madeira com Klearxyl Di Antiworms do ataque de fungos e insectos xilófagos.
- Em qualquer caso, deve-se verificar a aderência sobre tintas antigas.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Mexa o produto até ficar perfeitamente homogeneizado.

Diluir adequadamente a primeira demão para conseguir uma boa penetração no suporte.

Pode ser aplicado sem necessidade de lixar entre demãos, embora seja aconselhável proceder a uma lixagem ligeira para garantir uma aderência perfeita e principalmente no caso de madeiras com tendência a descascar.

Da mesma forma, para obter um acabamento sedoso também é aconselhável lixar antes da última demão.

Aconselha-se preparar previamente com Montoxyl Fondo (Cód.: 1301).

Não aplicar o produto em altas temperaturas, nem em superfícies expostas a luz solar intensa.

Mantenha boas condições de ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com umidade relativa superior a 80%.

Se você tingir este produto, é melhor usá-lo como fundo, seguindo a direção da fibra e diluindo adequadamente.

Homogeneizar regularmente durante o processo de pintura.

A coloração aumenta consideravelmente sua resistência aos raios U.V.

Diluyente para diluição e limpeza

Diluyente 1401-02

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

Troncha, rolo ou pistola Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color
Madeira poro fechado			
MAX	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Decapar+ Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
Madeira nova, velha int/ext			
MAX	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Montoxyl Fondo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Color
STD	Al exterior: Anticarcomas Klearxyl Di	Barniz Sintético Universal Brillo Color	Barniz Sintético Universal Brillo Incoloro/Color

Fecha de Alta

28-12-2007

Versao

9 - 20/08/2024

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.125 L

Bases em embalagens 0.375 L, 0.75 L, 4 L