

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE



FAMILLE MADERA

LIGNE PARQUET (SINTÉTICOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis de polyuréthane monocomposant, qui durcit avec l'humidité de l'environnement. Donne des finitions très dures et haut brillant.

DESTINATION

Intérieur

Bois

Parquet

PROPRIÉTÉS

Durété
Élasticité
Filmogène
Bonne lavabilité
Pénétrant
Transparence
Sans odeur une fois sec
Bonne adhérence
Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact
Polir, s'il s'est écoulé plus de 12 heures entre deux couches
Résistance chimique
Application facile
Séchage rapide
Pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE

Aspect Très Brillant

Rendement approximatif par couche 11-17 m²/L

Séc au touché (20°C HR: 60%): 1h

Recouvrable / doublage (20°C HR: 60%): 1-3h

Couleurs Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

- Le support doit être exempt de produits et/ou résidus étrangers.
- Appliquer sur du bois ayant une teneur en humidité inférieure à 12 %.
- Appliquer sur bois sain, bien dégraissé, dépoussiéré et sec.
- Poncer et éliminer les éventuelles traces de colle dans les assemblages et les erreurs d'usinage.
- Si le bois présente des signes de vieillissement, il doit être préalablement poncé et dépoussiéré par brossage ou tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peint :

- S'ils ont été vernis avec des vernis dilués avec du white spirit, de l'essence de térébenthine, de l'essence de térébenthine

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE

similaire ou des solvants pour matières synthétiques et graisses, ils doivent être enlevés à l'aide d'un décapant universel ou par des moyens mécaniques, jusqu'à atteindre le bois neuf.

- En cas d'application sur un vernis polyuréthane authentique (un solvant polyuréthane sera recommandé pour la dilution), poncer pour ouvrir les pores, brosser les poussières formées et revernir.
- Dans tous les cas, vérifiez l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute, retirez-le.
- Si des produits d'entretien ménager à base de silicone ont été utilisés lors de l'entretien, il est conseillé de couteauter le bois jusqu'à son élimination complète.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogénéisé.

Diluez correctement la première couche pour obtenir une bonne pénétration dans le support.

Sur fonds très poreux ou très lisses ou bois très durs il est conseillé d'augmenter la dilution de la première couche avec notre Solvant PU 1410.

Des épaisseurs de couche supérieures à 50 microns par couche (150 g/m²) ne doivent jamais être appliquées.

Il peut être appliqué sans qu'il soit nécessaire de poncer entre les couches, bien qu'il soit conseillé de procéder à un léger ponçage afin de garantir une parfaite adhérence et surtout dans le cas de bois ayant tendance à se décoller.

Poncer entre les couches chaque fois que plus de 12 heures se sont écoulées depuis l'application de la dernière couche.

De même, pour obtenir une finition au toucher excellent, il est également conseillé de poncer avant la dernière couche.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées ou sur des surfaces exposées à un fort rayonnement solaire. Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage. Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Comme il s'agit d'un produit réticulable avec l'humidité, une fois ouvert, il doit être consommé, car l'absorption de l'humidité ambiante le fait durcir.

Avant l'application, vérifiez que le produit est complètement transparent.

Sur bois poreux, diluer le produit pour qu'il pénètre dans les pores et élimine une éventuelle formation de bulles.

Respectez le temps minimum entre les couches pour éviter de remuer.

Respecter le temps maximum entre les couches pour éviter les problèmes d'adhérence.

La dureté totale est atteinte au bout de 7 jours.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1410

Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet air less	0-10%
Pistolet air mix	0-10%
Pistolet aérographe	0-10%
Turbo basse pression	0-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	Decapar+ Montoxyl Classic Fondo	Barniz Parquet Poliuretano	Barniz Parquet Poliuretano
STD	Decapar	Barniz Parquet Poliuretano diluido	Barniz Parquet Poliuretano
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Montoxyl Classic Fondo	Barniz Parquet Poliuretano	
STD			Barniz Parquet Poliuretano
Bois intérieur			
MAX	Montopol Fondo ó Montoxyl Classic Fondo		Barniz Parquet Poliuretano
STD		Barniz Parquet Poliuretano diluido	Barniz Parquet Poliuretano

BARNIZ PARQUET DECOR BRILLANTE

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT