

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

6 - 23/05/2024

**FAMILLE** PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.**LIGNE** IMPRIMACIONES HIERRO-METALES**DESCRIPTION ET NATURE**

Neutralisant de l'oxyde, qui par action chimique transforme l'oxyde en une couche parfaite et passive.

**DESTINATION**

Extérieur/intérieur

Fer ou Acier oxydés

Substitut au traitement mécanique, avant application d'une impression antioxydante

**PROPRIÉTÉS**

Confort d'application

Pénétrant

Séchage rapide

Il n'est pas nécessaire de poncer avant de repeindre : Entretien économique

Refait adhérer l'oxyde friable au support

Effet passivant temporaire

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color	OXIFIN
Aspect	Brunissage
Densité	0,98± 0,05 kg/l
Extraits secs en volume	13± 1
Extraits secs en poids	13± 1
Rendement approximatif par couche	20 m <sup>2</sup> /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 3h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 3-48h
Couleurs	Noir bleui

**PRÉPARATION DU SUPPORT****Supports neufs**

- Supports neufs métalliques :
- Appliquer sur les supports bien dégraissés, sans poussière et secs.
- Éliminer l' excès d'oxyde par brossage.

**Restauration et entretien**

Fer et dérivés émaillés :

- Pour obtenir les meilleurs résultats d'adhérence et anticorrosifs, on recommande l'élimination des restes de vieilles peintures.
- Suivre les indications comme pour supports neufs en ce qui concerne l'élimination de restes de produits, dégraissage, propreté et présence d'oxyde.

**MODE D'EMPLOI****Conseils d'application**

- Remuer le produit jusqu'à parfaite homogénéisation .
- Appliquer sur les substrats propres et secs, en ayant éliminé la saleté par dégraissants ou détergents suivis de rinçage à l'eau propre.

Fecha de Alta

09-07-2007

Versión

6 - 23/05/2024

- Appliquer en suivant les normes indiquées sur le tableau d'application joint.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à fort ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation durant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures à 80%.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse

Al uso

Rouleau

Al uso

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Fer, acier</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b> OXIFIN		IMPRIEPOX M10, IMPRIPOL, ANTIOXIDANTE BLANCA	MONTOSINTETIC, LUXATIN, MARISMA, FERRUM, MONTOACRILIC, MONTONATURE, ACRIPOL

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.125 L, 0.25 L, 1 L, 4 L