502155

Fecha de Alta
06-10-2008
Versión
16 - 21/08/2024

PAVIMONT

FAMILLE PAVIMENTOS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS
LIGNE SEÑALIZACIÓN VIAL

DESCRIPTION ET NATURE

Peinture à base de résines acryliques, solventée. S'applique sur le ciment et l' asphalte. D' une bonne résistance aux alcalis et aux acides. Spécialement conçue pour la signalisation.

DESTINATION

Extérieur/intérieur
La résistance et la durabilité des revêtements de sol sont proportionelles aux attaques qui peuvent survenir

PROPRIÉTÉS

Adhérence
Dureté
Ne produit pas de saigné des surfaces en asphalte
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau UNE EN 1062-3: w<0,1 kg/m2*h0,5
Soumise aux essais initiaux types, conformément aux conditions décrites à l'annexe ZA de la norme harmonisée UNE EN 1504-2:2005
Résistance à l'abrasion UNE EN ISO 5470-1 EN 13813: Perte de poids < 3 000 mg (meule abrasive H22 / rotation 1 000 cycles / charge 1 000 g).
Conforme à la norme UNE EN 1504-2:2005, s'appliquant à la protection superficielle du béton pour les utilisations suivantes : augmentation de la résistance par limitation du taux d'humidité, contrôle de l'humidité, protection contre la pénétration et résistances physiques.
Perméabilité à la vapeur d'eau EN ISO 7783-1/EN ISO 7783-2: Classe I perméable à la vapeur d'eau
Adhésion par essai d'arrachement UNE EN 1542/EN 1766: Systèmes rigides sans charge de trafic Moyenne>=1,0 N/mm2 Valeur individuelle : >=0,7 N/mm2
Perméabilité au CO2 UNE-EN 1062-6/EN 1062-11:2002: sD > 50 m
Résistance à l'impact UNE EN ISO 6272-1 EN1766: Classe I>=4 Nm
Facile à repeindre

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PAVIMONT BLANCO
Aspect	Semi-mat
Densité	1,44± 0,05 kg/l
Viscosité	195 +/- 30 SG
Extraits secs en volume	51± 1
Extraits secs en poids	72± 1
COV	Cat. i/BD 600/500 (2007/2010):456,50 g/l
Rendement approximatif par couche	6-8 m²/L
Séc au touché	(20ºC HR:60%):30min
Recouvrable / doublage	(20ºC HR:60%):>2h
Couleurs	Blanc 102, Rouge 152, Gris 189, Vert 128, 184 zone Bleu, Jaune signalisation-130. Couleurs de la charte RAL Groupe A, B et C.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

La préparation correcte du sol est fondamentale.
Attendre jusqu'à sa prise complète (30 jours min).
Éliminer de possibles efflorescences.
Le sol doit être assaini et si nécessaire, remonté, pour obtenir une uniformité et faire un parfait traitement.
Le support doit se trouver dans des conditions optimales de propreté (exempt de tout reste de produits) et parfaitement sec.
Des matières grasses et des huiles doivent être éliminées totalement. Le bouchardé ou le grenaillage du sol résolvent les gros problèmes de saleté, même si dans certains cas un traitement chimique consistant en une solution de soude caustique au 15-20%, suivie de la neutralisation avec SALFUMAN (acide chlorhydrique diluée) et un postérieur rinçage avec de l'eau abondant peut être suffisant.
- Le sol doit avoir la porosité suffisante pour favoriser la pénétration de la peinture, afin d'obtenir une adhérence parfaite. La méthode appropriée est le traitement mécanique ave le bouchardé ou le grenaillage. Dans des sols avec porosité modérée peut être efficace un traitement chimique à base de salfuman (acide chlorhydrique dilué au 15-30%) suivi d'un postérieur rinçage avec de l'eau abondante. En cas de doute et avant d'utiliser le traitement, consulter avec notre Service Technique.
Supports Bitumineux: Appliquer correctement après l'élimination de tout reste de produits. Contrôler l'intervalle de températures, et n'appliquer jamais par des températures élevées pour éviter les saignées. Vérifier qu'il n'y a pas une migration de plastifiants bitumineux.

Restauration et entretien

Éliminer les peintures anciennes en mauvais état ou mal adhérées, avec les méthodes traditionnelles, de décapage mécanique (grenaillage ou bouchardé) ou chimique (Decapante Universal).
Vérifier que l'adhérence des peintures anciennes bien ancrées avec les nouvelles peintures est parfaite et qu'elle ne détériore pas l'attachement des anciennes peintures sur le substrat.
Suivre la procédure habituelle indiquée dans les supports neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Remuer jusqu'à parfaite homogénéisation .
Appliquer sur les supports bien secs.
Vérifier de possibles saignées sur les surfaces bitumineuses et s'il y en avait, consulter notre Service Technique.
- Humidité du revêtement : 4% maximum mesurée à 2 cm de profondeur.

Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1403

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet air less	0-10%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Neuf			
MAX			
STD	Pavimont diluido		Pavimont
Toile bitumineuse / asphaltique			
MAX			
STD	Pavimont Diluido		Pavimont
Asphalte			
MAX			
STD	Pavimont Diluido		Pavimont

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L
Bases: 4 L, 15 L