502187

Fecha de Alta
29-04-2009
Versión
13 - 21/08/2024

IMPRIMACION EPOXI SUELOS

FAMILLE PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.
LIGNE IMPRIMACIONES SUELOS

DESCRIPTION ET NATURE

Produit transparent à base d'eau pour une application sur une grande diversité de supports. Il contient une résine époxy-polyamide modifiée permettant au produit d'agir comme jonction entre des supports d'adhérence difficile et les produits de finition.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur
Comme apprêt pour sceller les surfaces poreuses
Impression pour sols avec absorption peu élevée.
Carreaux de faënce
Comme impression / scellage à repeindre avec des produits à l'eau ou au dissolvant

PROPRIÉTÉS

Régule l'absorption
Régule la porosité
Sans odeur
Excellente adhérence
Facile à repeindre
Recouvrable avec la plupart de peintures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	IMPRIMACION EPOXI SUELOS
Rapport de mélange	2: 1 en peso
Aspect	Transparent
Densité	1± 0,05 kg/l
Viscosité	20 +/- 5 PO
Extraits secs en volume	25± 1
Extraits secs en poids	24± 1
COV	Cat. h/BA 50/30 (2007/2010):10,30 g/l
Rendement approximatif par couche	7-14 m²/L
Séc au touché	2-4h
Recouvrable / doublage	24-48h

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

SOLS : Une bonne préparation est primordiale.
1. Attendre la prise complète (30 jours minimum) : Éliminer les efflorescences
2. Le revêtement doit être assaini, propre, sec et égalisé, si nécessaire.
3. Éliminer entièrement les graisses et les huiles.
4. Le grenaillage ou le bouchardage constituent la meilleure solution, bien que dans certains cas, l'application d'une solution composée à 15-20 % de soude caustique, suivie d'un rinçage et d'une neutralisation à l'aide d'acide chlorhydrique, est suffisante. La porosité appropriée du revêtement s'obtient également par grenaillage ou bouchardage.
5. Sur des sols moyennement poreux, un traitement chimique à base d'acide chlorhydrique suivi d'un rinçage abondant à l'eau peut s'avérer suffisant.
6. En cas de doute, consulter notre département technique, un traitement chimique pouvant être insuffisant. Sur les supports asphaltés, ne jamais appliquer de traitement à des températures élevées. Éliminer tout corps étranger et vérifier qu'il n'y a pas de migration de plastifiants.

Restauration et entretien

1. Éliminer les couches de peinture ancienne en mauvais état ou adhérant mal à l'aide de procédés traditionnels, d'un décapage mécanique (grenaillage ou bouchardage) ou chimique (décapant universel).
2. Vérifier que l'adhérence entre une couche de peinture ancienne bien ancrée et la nouvelle couche de peinture est parfaite et ne détériore pas l'adhérence de la peinture ancienne sur le substrat.
3. Vérifier si le produit à appliquer est compatible ou non avec l'ancienne peinture en bon état afin d'éviter toute réaction entraînant des modifications de leurs qualités respectives.

Suivre le procédé habituel pratiqué sur les supports neufs.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Ajouter la partie B à la partie A et remuer le produit à l'aide d'un mixeur de manière à obtenir un mélange parfaitement homogène.
Ajouter l'eau et remuer à nouveau jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.
Appliquer sur des substrats propres et secs.
Humidité de la chaussée : maximum 8% mesuré à une profondeur de 2 cm
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 ºC.
Ne pas appliquer à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées à une forte insolation. La température idéale se situe entre 15 et 25 ºC.
L'humidité relative idéale doit osciller entre 30 et 70 %.
Il est recommandé de bien aérer.
Les performances décrites ci-dessus se réfèrent au mélange CA+CB.
Applicable sur carrelage, en effectuant un test d'adhésion préalable compte tenu du large spectre des supports. En cas d'adhérence douteuse, ouvrir les pores et ombrer le support.

Diluant d'application et de nettoyage

Eau

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse, rouleau	30 - 60%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Sols			
MAX	Imprimación Epoxi Suelos	Imprimación Epoxi Suelos	Productos Monto
STD	Imprimación Epoxi Suelos		Productos Monto

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à tempèratures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 18 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5º et 35º C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

2 Kg, 8 Kg